DisboADD 261 Fugenprimer-M

Spojovací můstek pro hybridní lepidla a tmely na nesavé podklady, jako je kov a plast

Popis výrobku

Účel použití	Základní nátěr pro hybridní tmely a lepidla DisboSEAL na nesavé podklady.
Balení / velikosti nádob	500 ml, 12 kusů v kartonu
Barevné odstíny	transparentní
Skladování	V chladu, suchu, ale ne na mrazu. Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby v originálně uzavřeném obalu. Načaté nádoby nenechávejte otevřené a rychle je spotřebujte.

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Všechny nesavé povrchy jako kovy, plasty, sklo atd. Doporučuje se provést testy adheze.
Úprava podkladového materiálu	Podklad musí být čistý, suchý, zbavený prachu, mastnoty a látek snižujících přilnavost.
Příprava materiálu	Materiál je připraven k použití.
Postup nanášení	Materiál se nanáší v tenké vrstvě hadrem.
Spotřeba	Přesnou spotřebu nelze uvést kvůli kolísající šířce/hloubce spár. Průměrná spotřeba je 0,5 l základního nátěru na 10 l tmelu.
Vysychání / doba vysychání	Materiál je nutné nechat odvětrat. Doba odvětrání je cca 15 minut při 20 °C.
Upozornění	Dostatečné adheze nelze dosáhnout na materiálech, které mohou snadno uvolňovat migrující složky do tmelu (např. dehet, bitumen atd.).

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Nebezpečí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje 2-propanol, titanium(+4) isopropoxid (Titantetraisopropanolat).
Likvidace	Tekuté zbytky materiálu odevzdejte ve sběrně starých barev/laků, zaschlé zbytky materiálu likvidujte jako stavební a demoliční odpad nebo jako komunální odpad nebo domovní odpad.
Podrobnější údaje	EU-limit pro obsah VOC tohoto výrobku (Kat. A/h): 750 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 640 g/l VOC.



Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Technická informace · vydání: října 2022

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz