DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze

Urychlovač pro vybrané epoxidové pryskyřice

Popis výrobku

Účel použití	Pro urychlení vytvrzování a možnost dřívějšího následného nátěru epoxidových nátěrů DisboFLOOR 460, DisboFLOOR 461, DisboFLOOR 462, DisboFLOOR 465 SL, DisboFLOOR 475 SL, DisboFLOOR 475 OS, DisboFLOOR 495 AS, DisboFLOOR 498 ESD.
Vlastnosti	Urychluje proces vytvrzování, čímž zajišťuje kratší čekací doby mezi jednotlivými pracovními kroky a dřívější mechanickou únosnost povrchů.
Materiálová báze	Na bázi terciárního polyaminu
Balení / velikosti nádob	6 x 0,5 l Kanystr v kartonu
Barevné odstíny	Transparentní Přidání urychlovače DisboADD 903 zvyšuje tendenci k žloutnutí. Na funkčnost to nemá vliv.
Skladování	V chladu, suchu, ale ne na mrazu. Originálně uzavřené balenílze skladovat nejméně 12 měsíců od data výroby.
Technická data	Obsah netěkavých částic: 100 % ■ Hustota: cca 1,0 g/cm³

Zpracování

Úvod	Pro podklady a přípravu podkladu viz příslušné technické informace jednotlivých epoxidových materiálů.
Příprava materiálu	Nejprve přidejte požadované množství urychlovače do tužidla a promíchejte pomaluběžným míchadlem (400 ot / min). Poté přidejte do hmoty tužidlo a důkladně promíchejte, dokud nezískáte homogenní hmotu bez šmouh. Poté nalijte do jiné, čisté nádoby a znovu důkladně promíchejte.
Poměr mísení	DisboFLOOR 460: Max. 3 balení á 0,5 l DisboADD 903 na jedno balení 25 kg DisboFLOOR 461: Max. 2 balení á 0,5 l DisboADD 903 na jedno balení 30 kg



DisboFLOOR 462:
Max. 3 balení á 0,5 l DisboADD 903 na jedno balení 25 kg
Max. 1 balení á 0,5 l DisboADD 903 na jedno balení 10 kg

DisboFLOOR 465 SL:
Max. 1 balení á 0,5 l DisboADD 903 na jedno balení 30 kg

DisboFLOOR 475 SL a OS:
Max. 2 balení á 0,5 l DisboADD 903 na jedno balení 30 kg

DisboFLOOR 495 AS:
Max. 2 balení á 0,5 l DisboADD 903 na jedno balení 30 kg

DisboFLOOR 498 ESD:
Max. 2 balení á 0,5 l DisboADD 903 na jedno balení 30 kg

Postup nanášení jednotlivých vrstev	Vizte technické informace jednotlivých pryskyřic.
Podmínky při zpracování	Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu: min. 10 °C, max. 30 °C Relativní vlhkost nesmí překročit 80 %, teplota podkladu musí být vždy minimálně 3 °C nad teplotou rosného bodu.
Doby čekání	Viz technické informace jednotlivých epoxidových materiálů.
Vysychání / doba vysychání	Viz technické informace jednotlivých epoxidových materiálů.
Čistění nářadí	Ihned po použití a během delších pracovních přestávek s čističem / ředidlem DisboADD 419 na epoxidové pryskyřice.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Pouze pro profesionální použití. Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
Likvidace	Zbytky materiálu: Nechte základní materiál vytvrdit a zlikvidujte jako odpad barvy. Zbytky nevytvrzeného produktu a nevyčištěné obaly musí být zlikvidovány jako nebezpečný odpad. Kód odpadu: 080111*, Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.
Kód Gis	RE 30
Podrobnější údaje	Vizte bezpečnostní listy. Při zpracování materiálu je třeba dodržovat pokyny pro zpracování materiálů Disbon.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz