DisboADD 905

Urychlovač pro PU pryskyřice

Popis výrobku

Účel použití	Pro urychlení odolnosti proti dešti, vytvrzení i pro rychlejší přepracování DisboFLOOR 305.
Vlastnosti	Urychluje proces vytvrzování, čímž zajišťuje kratší čekací doby mezi jednotlivými pracovními kroky a dřívější mechanickou únosnost povrchů.
Balení / velikosti nádob	40 ml plastová lahvička, 6 ks v kartonu
Barevné odstíny	Transparentní
Skladování	V chladu, suchu, ale ne na mrazu. Originálně uzavřené nádoby lze skladovat nejméně 12 měsíců od data výroby.
Technická data	Podíl pevných částic: 100 % ■ Hustota: cca 1,05 g/cm³

Zpracování

Úvod	Podklady a přípravu podkladu vizte v technické informaci DisboFLOOR 305.
Příprava materiálu	Nejprve přidejte požadované množství urychlovače do složky A (základní hmota) DisboFLOOR 305 a promíchejte pomaluběžným míchadlem (400 ot / min). Poté přidejte složku B (tužidlo) do složky A (základní hmota) a důkladně promíchejte, dokud nevznikne homogenní směs bez šmouh. Poté materiál přelijte do čisté nádoby a znovu důkladně promíchejte.
Poměr mísení	Max. 1 balení 40 ml DisboADD 905 na 10 kg balení DisboPUR 305.
Postup nanášení jednotlivých vrstev	Vizte technickou informaci DisboFLOOR 305.
Podmínky při zpracování	Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu: Min. 10 °C, max. 30 °C. Relativní vlhkost nesmí překročit 80 %. Teplota podkladu musí být vždy minimálně 3 °C nad teplotou rosného bodu.



Vysychání / doba vysychání

Doba schnutí		Při 10 °C	Při 20 °C
Odolné dešti	Bez přídavku urychlovače	20 h	12 h
	S 1 balením DisboADD 905	5 h	4,5 h
Pochozí	Bez přídavku urychlovače	30 h	18 h
	S 1 balením DisboADD 905	24 h	7 h

Čistění nářadí

Ihned po použití a v případě delšího přerušení práce s čističem / ředidlem DisboADD 499 na PU pryskyřice.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Pouze pro profesionální použití.
Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození. Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky. Může způsobit poškození orgánů. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Nevdechujte prach/ dým/ plyn/ mlhu/ páry/ aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.
Obsahuje dibutylcín-dilaurát.

Likvidace

Zbytky tekutého materiálu zlikvidujte na sběrném místě starých barev / laků, zbytky zaschlého materiálu zlikvidujte jako stavební a demoliční odpad nebo jako komunální odpad nebo domácí odpad.
Kód odpadu: 08 01 12, Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11*

Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

Pro tuto skupinu produktů není stanovena žádná mezní hodnota EU. Tento výrobek obsahuje max. 10 g / l VOC.

Kód Gis

V kombinaci s DisboFLOOR 305: PU 40

Podrobnější údaje

Vizte bezpečnostní list.
Při zpracování materiálu je třeba dodržovat pokyny pro zpracování materiálů Disbon.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz