DisboADD 948
Farbchips 2 - 4 mm

Designové vločky pro individuální povrchové úpravy podlahových nátěrů.

Popis výrobku

Účel použití	Designové vločky na podlahy pro individuální povrchové úpravy, pro optické rozbití velké plochy a maskování nerovností v ploše
Materiálová báze	Probarvené barevné designové vločky na podlahy
Balení / velikosti nádob	1 kg
Barevné odstíny	Standardní odstíny: bílá, černá, světle šedá, tmavě šedá, třpytivě zlatá a třpytivě stříbrná

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Čerstvě nanesené, hladké podlahové nátěry na bázi epoxidové nebo polyuretanové pryskyřice. Před rozprášením barevných vloček je nutné provést potřebné odvzdušnění jehlovým válečkem. Na nátěru se nesmí ještě začít tvořit povrchový vysychající povlak, jinak nebude dosaženo dostatečné přilnavosti. Vhodné pro všechny podlahové nátěry Disbon. Barevné vločky se nesmí nanášet na podlahy odolné proti elektrostatickým výbojům ani na podlahy do prostor s nebezpečím úniku látek znečišťujících spodní vody dle vodního zákona.
Poměr mísení	Všechny barevné odstíny lze míchat v libovolném poměru.
Postup nanášení	Barevné chipsy rozprašujte ručně nebo pomocí rozprašovací nádobky ve stylu cukřenky nebo použijte rozprašovací pistole na stlačený vzduch (otvor 10 mm) při tlaku přibližně 2 bary. Pro rovnoměrné rozprostření vloček vždy aplikujte pod úhlem směrem nahoru (úhel s podlahou cca 45°) a používejte kroužívé pohyby. Pro menší plochy lze také použít cedník s dostatečnou velikostí otvorů. Při ručním sypání rozhazujte malé množství do vzduchu a nechte je dopadat na povrch. Pro dosažení jednotného vzhledu se vyhněte shlukování materiálu. Pokud je podlaha zakončena soklem na stěně, nejdříve proveďte aplikaci na svislé plochy, potom přetřete nechtěné shluky na vodorovné podlaze v blízkosti svislých ploch a potom proveďte aplikaci na plochu.
Spotřeba	Pro otevřený dekorativní efekt: cca 20–40 g/m². Vyšší spotřeba může v závislosti na barvném odstímu vést k nerovnoměrnému vzhledu povrchu a překrývání barevných vloček.
Doby čekání	Po zaschnutí nátěru lze povrch přetřít utěsňovacím vrchním nátěrem DisboPUR W 458, DisboPUR W 357 nebo DisboXID 422 dle technických informací. Pro venkovní prostory použijte DisboFLOOR 446 nebo DisboFLOOR 309. Třpytivé slídové vločky není nutné utěsňovat.



Pokyny

Prosím pozor (stav v době tisku)	Uchovávejte mimo dosah dětí.
Likvidace	Odstraňte obsah a obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Nesmí se dostat do kanalizace ani do životního prostředí. K recyklaci odevzdávejte jen zcela vyprázdněné nádoby. Nezpracované zbytky materiálu zlikvidujte jako směsný stavební a demoliční odpad.
Podrobnější údaje	Při zpracování materiálu je nutné dodržovat zásady BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Technická informace · vydání: května 2026

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz