DisboADD 952 Stellmittel für EP-Harze

Tixotropní prostředek pro dvousložkové epoxidové nátěry.

Popis výrobku

Účel použití	Tixotropní zahušťovací prostředek pro podlahové nátěry na bázi epoxidové pryskyřice. Použití při aplikaci na svislých a šikmých plochách.

Zpracování

Příprava materiálu	Po předchozím míchání složek A a B a přelití do čisté nádoby a opětovném zamíchání se teprve potom přidá DisboADD 952 - postupně se přidává za důkladného míchání vhodným míchadlem při nízkých otáčkách (max. 400 ot./min.). Důkladně promíchejte.
Spotřeba	Dle technické informace ke konkrétnímu produktu. Obvykle max. 3 % hmotnosti epoxidové hmoty.
Doba zpracovatelnosti	Tixotropní materiál a je třeba zpracovat ihned po smíchání.
Podmínky při zpracování	Nátěry nanášejte na svislé povrchy nebo se sklonem pomocí hladítka nebo stěrky. Tloušťka vrstvy nesmí přesáhnout 1 mm. Tixotropní epoxidové maltové nátěry lze použít na svislé plochy max. do výšky 20 cm v maximální povolené tloušťce.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Při zpracování materiálu je nutno dodržovat zásady BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Ochranná opatření: Nevdechujte prach.
Likvidace	Odstraňte obsah a obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Nesmí se dostat do kanalizace ani do životního prostředí.
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	Obsah VOC v souladu se směrnicí 2004/42 / ES: Tento výrobek obsahuje max 1 g/l.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Technická informace · vydání: května 2026

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz