DisboPOX® W 5022 WHG 2K-EP-Leitschicht

Vodivá, pigmentovaná, dvousložková epoxidová pryskyřice na vodní bázi v systému antistatických podlah a systému ochrany vodních zdrojů.

Popis výrobku

Účel použití	Vodivý mezinátěr pro antistatické vodivé podlahy a systém ochrany vodních zdrojů. Lze použít i pro jiné vodivé podlahové nátěry Disbon.
Vlastnosti	■ velmi dobře vodivá vrstva ■ ideální přilnavé vlastnosti ■ pro externí monitoring zaplavení podlahy vodou ■ minimální emise organických těkavých látek
	Testováno podle testovacích kritérií AgBB na velmi nízký obsah těkavých organických látek (emise VOC) ze stavebních výrobků relevantních pro interiér. Hodnotící schéma AgBB (**A**usschuss zur **g**esundheitlichen **B**ewertung von **B**auprodukten) bylo odvozeno úřady pro životní prostředí a zdraví pro použití stavebních materiálů ve zdravotně citlivých místostech, jako jsou například společenské místnosti, školy, zdravotní zařízení atd.
Materiálová báze	Vodivá dvousložková epoxidová pryskyřice na vodní bázi.
Balení / velikosti nádob	Balení 10 kg: složka A (základní hmota): kovové vědro 2 kg, složka B (tužidlo): plastové vědro 8 kg
Barevné odstíny	Černá
Skladování	V chladu, suchu, dostatečně nad bodem mrazu. Při nižších teplotách skladujte materiál před zpracováním při teplotě cca 20 °C. Skladovatelnost v originálním uzavřeném obalu je minimálně 6 měsíců.
Technická data	■ Hustota: cca 1,08 g/cm³

Zpracování

Úvod	Viz systémový informační list Disbon systémy na ochranu vodních zdrojů. Nakládání s látkami ohrožujícími vodu upravuje zákon o vodních zdrojích. Stanoví, že zařízení pro skladování, plnění, výrobu a úpravu látek ohrožujících vodní zdroje musí být navrženo tak, aby nedošlo ke kontaminaci vodních zdrojů.
Poměr mísení	Složka A (základní hmota) : složka B (tužidlo) = 1 : 4 hmotnostních dílů
Spotřeba	cca 120 g/m²
Doba zpracovatelnosti	cca 60 min.

AgBB-konform



Podmínky při zpracování	Minimálně 15 °C, max 30 °C. Relativní vlhkost nesmí překročit 80 %. Teplota podkladu musí být vždy minimálně 3° nad teplotou rosného bodu. Během fáze vysychání zajistěte dostatečné větrání, protože vlhkost se může zvýšit odpařováním obsažené vody. Vyhněte se průvanu.
Čistění nářadí	Ihned po použití a po delším přerušení práce očistěte vodou nebo teplou mýdlovou vodou.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Produkt určený pouze k odbornému zpracování. *Složka A:* Způsobuje podráždění kůže. Může vyvolat alergické kožní reakce. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Vyvarujte se vdechování mlhy nebo výparů. Zabraňte vniknutí do očí, na kůži nebo oděv. Po použití důkladně omyjte pokožku. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. **Obsahuje:** Bis-propan, Bisphenol-F-Epoxidharz MG <700, p-tert-Butylphenyl-1-(2,3-epoxy) propylether, Oxiran, Mono-Derivát. *Složka B:* Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje vážné poškození očí. Zabraňte vniknutí do očí, na kůži nebo oděv. Po použití důkladně omyjte pokožku. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. **Obsahuje:** Adukt polyamin-amid-epoxidová pryskyřice, lněný olej, polymer s bisfenolem A, diglycidyletherem bisfenolu A, diethylentriamin, formaldehyd, glycidylphether a pentát.
Likvidace	Zbytky materiálu: Základní materiál nechat vytvrdnout tvrdidlem a zlikvidovat jako odpad barvy. Nevytvrzené zbytky produktu a nevyčištěné obaly je nutné likvidovat jako nebezpečný odpad.
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	tohoto produktu (kat. A/j): 500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 15 g/l těkavých organických sloučenin (VOC).
Kód Gis	RE30 (zastaralý kód: RE1)
Podrobnější údaje	Viz bezpečnostní list. Při zpracování materiálu je třeba dodržovat požadavky pracovní ochrany při práci.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz