AcrylStar

Akrylátová fasádní barva

Popis výrobku

Účel použití	Barva AcrylStar se hodí zvláště na nové, nenatřené omítky i na renovační nátěry na dostatečně přilnavých starých nátěrech a pevných nosných podkladech.
Vlastnosti	■ ředitelná vodou ■ ekologická barva s minimálním zápachem ■ odolná vůči oděru ■ vodoodpudivá ■ snadná aplikace ■ difúzní ■ odolná proti povětrnostním vlivům
Materiálová báze	Akrylát
Balení / velikosti nádob	25 kg
Barevné odstíny	Bílý
Stupeň lesku	Matný
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem.

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Podklady musí být suché a zbavené nečistot i odpuzujících částic.
Úprava podkladového materiálu	**Nové vysoce hydraulické vápenné omítky, vápenocementové a cementové omítky:** Nové omítky mají být vyschlé na povrchu a dostatečně zatvrdlé (nechte 2 - 4 týdny vyschnout bez nátěru). Odstraňte omítky, které se otírají nebo uvolňují prach, a případnou slinutou vrstvu. Naneste základní nátěr přípravkem OptiSilan TiefGrund. **Staré pevné omítky, škrábané, stříkané a ušlechtilé omítky:** Silně znečistěné plochy důkladně očistěte vysokotlakým čističem. Místa s výskytem řas napusťte dosyta přípravkem Capatox, a nechte cca 24 hodin působit. Naneste základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger. **Omítky, které na povrchu uvolňují písek:** Pečlivě okartáčujte. Napusťte dosyta základním nátěrem přípravkem Dupa-Putz Festiger dvakrát za sebou do mokré vrstvy. **Těžký beton (nenatřený):**



CAPAROL

Odstraňte znečistění od odbedňovacího oleje, tuků a vosků pomocí vysokotlakého čističe s přídavkem prostředků na rozpouštění tuků. Větší vadná místa opravte vhodnou maltou. Základní nátěr proveďte přípravkem Dupa-Putz Festiger. Na fasádní plochy ze železobetonu doporučujeme nátěrové hmoty, tlumící působení CO_2, jako barvu na beton DISBOCRET 515, a při armování trhlin DISBOCRET 518 Flex-Finish. Při úpravě podkladů a nanášení nátěrů dodržujte technické informace.

Staré nátěry vápennými, cementovými a minerálními barvami:

Mechanicky odstraňte. Naneste dosyta základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger jednou až dvakrát za sebou do mokré vrstvy.

Staré neporušené nátěry disperzních, olejových a lakových barev, vrstvy omítek na bázi umělých pryskyřic (s výjimkou povrchu kombinovaných tepelně izolačních systémů):

Dobře očistěte, překontrolujte, zda jsou podklady nosné. Olejové a lakové barvy zdrsněte mechanicky nebo vhodným rozpouštědlem.

Naneste základní nátěr přípravkem OptiSilan TiefGrund.

Pevně držící, ale křídující nátěry disperzních, olejových a lakových barev:

Okartáčujte za sucha, naneste základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund nebo OptiSilan TiefGrund.

Odlupující se nebo porušené nátěry disperzních, olejových a lakových barev, vrstvy omítek na bázi umělých pryskyřic (s výjimkou povrchu kombinovaných tepelně izolačních systémů):

Odstraňte beze zbytku.

Natřete základním nátěrem přípravkem Dupa-Putz Festiger. Další nátěry provádějte podle počasí až za 1 - 2 dny vysychání.

Opravy omítek:

Při opravách otevřených trhlin a poškozených omítkových ploch je třeba dbát na to, aby malta na opravu odpovídala svou pevností a strukturou dané omítce. Opravená místa musí být před provedením nátěru dostatečně zatvrdlá a vyschlá.

Příprava materiálu

Materiál před použitím promíchejte.

Postup nanášení

Nanášejteste štětcem, válečkem nebo stříkáním.
Pro Airless stříkání:
Úhel kužele: 50 °
Průměr trysky: 0,021 ”
Tlak: 150 bar
Chcete-li vytvořit jemnou texturu povrchu, čerstvě nanesená vrstva by měla být aplikována okamžitě, nebo s plastovým pěnovým válečkem. Pracovního vybavení po aplikaci umyjte vodou.

Ředění

V případě potřeby řeďte čistou pitnou vodou – max. 10%.

Postup nanášení jednotlivých vrstev

Základní nátěr: Barva AcrylStar, ředěná max. 15 % vody.

Finální nátěr: Barva AcrylStar, ředěná max. 5 % vody.

Spotřeba

Cca 0,2 - 0,35 kg/m² na jeden pracovní postup na hladkém podkladu (směrná hodnota bez záruky, přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše).

Podmínky při zpracování

Minimální teplota při zpracování:

Teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování a vysychání): Nesmí poklesnout pod +5°C. Nezpracovávejte za přímého slunečního záření, za deště nebo silného větru. Pozor na nebezpečí nočních mrazů!

Vysychání / doba vysychání

Při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % bude barva vyschlá na povrchu a schopná dalšího nátěru za 4 - 6 hodin, za 24 hodin odolná proti dešti. Při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se doba vysychání prodlužuje.

Čistění nářadí

Ihned po použití umyjte vodou

Upozornění

Aby bylo možné dosáhnout speciálních vlastností tohoto výrobku, nesmí se míchat s jinými výrobky. Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů, nanášejte celou plochu najednou, dokud je barva mokrá.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Varování. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování mlhy/ par. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).

Likvidace	Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečištené obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/c): 40 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Technická informace · vydání: ledna 2023

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz