Capamur Finish

Akrylátová fasádní barva zesílená siloxanem

ColorExpress

Popis výrobku

Účel použití	Barva Capamur Finish se hodí zvláště na nové, nenatřené omítky i na renovační nátěry na dostatečně přilnavých starých nátěrech a pevných nosných podkladech. Zesílení siloxanem dodává optimální ochranu vůči vlhkosti, popřípadě vysokou propustnost pro vodní páry a dostatečnou propustnost pro CO_2.
Vlastnosti	■ ředitelná vodou ■ s minimálním zápachem ■ odolná proti povětrnostním vlivům ■ propustná pro CO_2 ■ odolná proti oděru ■ vynikající krycí schopnost ■ snadné zpracování
Materiálová báze	Akrylát zesílený siloxanem
Balení / velikosti nádob	2,5 a 10 L
Barevné odstíny	Bílý. Tónování v systému ColorExpress lze strojně tónovat v kolekcích barevných odstínů systému Caparol Color, Caparol 3D, RAL a mnoha dalšími barevnými odstíny dostupnými na trhu.
Stupeň lesku	Matný
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem.
Technická data	■ Hustota: cca 1,64 g/cm³ ■ Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy ve vztahu k difuzi s_dH_2O: Kapilární nasákavost vody podle EN 1062: střední, třída V_2 ■ Propustnost vody (hodnota w): střední, třída: W_2
Upozornění	Okolí natíraných ploch, zvláště sklo, keramiku, přírodní kámen a kovové součásti pečlivě zakryjte. Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů, zpracovávejte barvu najednou, dokud je mokrá.

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Veškeré běžné povrchy fasád.



CAPAROL

TECHNICKá INFORMACE

Úprava podkladového materiálu	Povrch musí být čistý, pevný, suchý. **Nové vysoce hydraulické vápenné omítky, vápenocementové a cementové omítky:** Nové omítky mají být vyschlé na povrchu a dostatečně zatvrdlé (nechte 2 - 4 týdny vyschnout bez nátěru). Odstraňte omítky, které se otírají nebo uvolňují prach, a případnou slinutou vrstvu. Naneste základní nátěr přípravkem OptiSilan Tiefgrund nebo CapaSol Rapidgrund. **Staré pevné omítky, škrábané, stříkané a ušlechtilé omítky:** Silně znečistěné plochy důkladně očistěte vysokotlakým čističem. Místa s výskytem řas napusťte dosyta přípravkem Capatox, a nechte cca 24 hodin působit. Naneste základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger. **Omítky, které na povrchu uvolňují písek:** Pečlivě okartáčujte. Napusťte dosyta základním nátěrem přípravkem Dupa-Putz Festiger dvakrát za sebou do mokré vrstvy. **Vápenocementové a cementové omítky:** Pevné normálně nasákavé omítky aplikujte CapaSol RapidGrund nebo OptiSilan Tiefgrund **Stávající omítky disperzní a silikonové:** Překontrolujte soudržnost omítek s podkladem. Aplikujte první nátěr CapaSol Rapidgrundnebo Oprisilan Tiefgrund **Stávající silikátové nátěry a podklady:** Očistěte povrch mechanicky a tlakovou vodou Odstraňte nesoudržné podklady, uvolňující písek a aplikujte OptiSilan Tiefgrund **Beton:** Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky, uvolňující prach a písek. V případě uvolňování písku, použijte OptiSilan Tiefgrund nebo CapaSol RapidGrund . **Pórobeton:** Základní nátěr OptiSilan Tiefgrund nebo CapaSol RapidGrund. **Nosné nátěry:** Matné slabě nasákavé nátěry natírejte přímo. Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsněte. Aplikujte HaftGrund EG **Nenosné nátěry:** Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami nebo vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice a minerální nátěry odstraňte. **Plochy napadené plísní:** Napadení plísněmi odstraňte. Plochy natřete přípravkem Capatox, a nechte dostatečně vyschnout. Důležité! Neoplachujte. Po vyschnutí natřete fasádu neředěným OptiSilan Tiefgrund nebo CapaSol RapidGrund a následně dvě vrstvy Capamur Finish **Opravy omítek:** Při opravách otevřených trhlin a poškozených omítkových ploch je třeba dbát na to, aby malta na opravu odpovídala svou pevností a strukturou dané omítce. Opravená místa musí být před provedením nátěru dostatečně zatvrdlá a vyschlá.
Příprava materiálu	Před použitím dobře promíchejte.
Postup nanášení	Aplikujte dva nátěry.
Ředění	Fasádní barva Capamur Finish je připravená k aplikaci. V případě potřeby zřeďte maximálně do 5% (50ml/L) pitnou vodou.
Spotřeba	Cca 0,25 – 0,35 l/m^2 na dva nátěry na hladkém podkladu. Skutečnou spotřebu ověřte na zkušební ploše
Podmínky při zpracování	Zpracovávejte při teplotě vyšší než +5° C. Minimální teplota +5° C musí být pro okolní vzduch i teplotu podkladu a materiál při zpracování a vysychání. Neaplikujte barvu při zvýšené vzdušné vlhkosti – mlhy.
Vysychání / doba vysychání	Při teplotě 20° C a 65% vzdušné vlhkosti je barva na povrchu suchá po cca. 4 – 6 hodinách, po 24 hodinách odolná proti dešti. Další vrstvu lze aplikovat po 12 hodinách. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu mohou prodloužit dobu schnutí.
Čistění nářadí	Ihned po použití umyjte vodou.

Pokyny

TECHNICKá INFORMACE

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Varování: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).
Likvidace	Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/c): 40 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Technická informace · vydání: září 2025

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz