Capacryl Haftprimer

Akrylový základní nátěr s výtečnou přídržností do vnějších i vnitřních prostorů.

Popis výrobku

Účel použití

Vhodné pro základní nátěry zlepšující přilnavost na veškeré staré podkladové nátěry, laky, dřevo, zinek, tvrdé PVC, hliník, měď a mnoho dalších kritických povrchů před následným nátěrem akrylovými laky nebo laky na bázi alkydových pryskyřic (na zinkové podklady nepoužívejte barvy na bázi alkydových pryskyřic). Pro použití v exteriéru i interiéru.

Vlastnosti

- vynikající přilnavost
- ředitelný vodou
- rychleschnoucí
- lze dobře brousit
- difúzní
- ekologický
- minimální zápach
- vhodný pro nátěry dětského nábytku a hraček podle EN 71-3

Materiálová báze

Akrylová disperze

Balení / velikosti nádob

700 ml, 2,4 l a 9,6 l

Barevné odstíny

Bílý,

lze tónovat pomocí systému ColorExpress.

Stupeň lesku

matný

Skladování

Uchovávejte prosím na chladném místě a udržujte nádobu těsně uzavřenou. Chraňte před mrazem.

Technická data

- Hustota: cca 1,5 g/cm^3

Vhodnost podle technické informace č. 606 definice oblastí použití

interiér 1	interiér 2	interiér 3	exteriér 1	exteriér 2
+	+	+	+	+

(–) nevhodné / (○) podmíněně vhodné / (+) vhodné

Zpracování

Vhodné podkladové materiály

Vhodné na dřevo, dřevěné materiály, zinek, hliník, měď, tvrzené PVC a stabilní staré nátěry. Nelze použít na eloxovaný hliník. Povrch musí být čistý, stabilní, suchý a zbavený separačních látek. Vlhkost dřeva nesmí překročit 13 % u tvarově stálých dřevěných dílů a 15 % u omezeně tvarově stálých a nestálých dřevěných dílů.



CAPAROL

TECHNICKá INFORMACE

Úprava podkladového materiálu

Dřevěné konstrukční součásti: Povrch dřeva obruste ve směru vláken, důkladně očistěte a odstraňte vystupující látky, obsažené ve dřevě, jako například pryskyřice a smolníky. Ostré hrany zabruste.

Zinek, tvrzené PVC: Omyjte čpavkovou vodou a obruste brusným rounem.

Hliník, měď: Očistěte nitroředidlem nebo kyselinou fosforečnou a brusným rounem.

Staré nátěry: Staré nátěry obruste nebo očistěte louhem. Nenosné staré nátěry odstraňte.

Příprava materiálu

Materiál před použitím důkladně promíchejte

Ředění

Před použitím dobře promíchejte. V případě potřeby řeďte max. 5 % pitné vody. Vždy nejdříve aplikujte bez ředění a teprve po provedení testovacího nátěru, pokud je třeba, zvažte případné ředění.

Postup nanášení jednotlivých vrstev

Capacryl Haftprimer lze nanášet štětcem, válečkem nebo nástřikem.

Doporučení pro aplikaci nástřikem:

	Ø trysky	pracovní tlak	tlak vzduchu	ředění
Airless	0,008 – 0,011"	180 – 200 bar	-	max. 5 % vody
Airmix/Aircoat	0,011 – 0,013 "	150 bar	2 – 3 bar	max. 5 % vody
Nízkotlaké	1,8 – 2,2 mm	-	cca 0,5 bar	max. 5 % vody
Vysokotlaké	2,0 – 2,5 mm	-	2 – 3 bar	max. 5 % vody

Spotřeba

cca 0,10 - 0,13 l/m² na jeden nátěr.

Hodnoty spotřeby jsou orientační hodnoty, které se mohou lišit podle daného podkladu a jeho povahy. Přesné hodnoty spotřeby lze stanovit jen předběžnými zkušebními nátěry.

Podmínky při zpracování

- Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu: minimálně 8 °C (optimální rozsah: 10 až 25 °C)
- Relativní vlhkost: ≤ 70 %

Vysychání / doba vysychání

Za teploty 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % je zaschlý proti prachu po 1 – 2 hodinách, nelepivý na omak po 10 – 12 hodinách, schopný přetírání akrylovými emaily po 12 – 16 hodinách, schopný přetírání alkydovými emaily po 48 hodinách.

Doba schnutí se prodlužuje při nižších teplotách, vyšší vlhkosti a velkých tloušťkách vrstev.

Čistění nářadí

Nářadí po použití očistěte vodou a saponátovým čističem. Doporučuje se použít nitrilové rukavice.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Pro řemeslné/komerční/průmyslové aplikace. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při stříkání používejte kombinovaný filtr A2/P2 a ochranné brýle. Při broušení používejte prachový filtr P2. Během zpracování a schnutí důkladně větrejte. Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. Při styku s očima nebo pokožkou ihned důkladně vymýt, resp. omýt vodou. Zabraňte proniknutí do kanalizace, povrchové, podzemní vody a půdy. Nástroje ihned po použití očistěte mýdlovou vodou. K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly. Evropský limit pro obsah látek VOC (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 80 g/l VOC (organické těkavé látky). Deklarace obsažených látek podle směrnice 01 VdL (Svaz německých výrobců barev a laků): polyakrylátová pryskyřice, uhličitan vápenatý, oxid titaničitý, křemičitany, minerální pigmenty/ plniva, voda, glykoly, glykoléter, aditiva, konzervační prostředek. Skladování: V chladu, ale dostatečně nad bodem mrazu.

Likvidace

Likvidace: Tekuté zbytky materiálu likvidujte ve sběrně starých barev/laků, zaschlé zbytky materiálu likvidujte jako stavební a demoliční odpad nebo jako komunální či domovní odpad. Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/i): 140 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 90 g/l VOC.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Technická informace · vydání: ledna 2026

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.