CapaWood® Parkett

Vrchní uzavírací transparentní nátěr na dřevo

Popis výrobku

Účel použití

Transparentní uzavírací nátěr na vodou ředitelné bázi pro optimální ochranu dřevěných povrchů v interiéru. Pro transparentní finální nátěry normálně až silně namáhaných dřevěných a korkových podlah v obytných místnostech.

Vhodný pro dřevěné povrchy v interiéru, jako například:

- Dřevěné podlahy
- Korkové podlahy
- Dřevěné schody
- OSB desky

Vhodný i jako vrchní uzavírací nátěr na dřevěné plochy natřené laky nebo lazurami.

Vlastnosti

- Rychleschnoucí
- Odolný vůči čisticím prostředkům pro domácnost
- Dobrá zpracovatelnost
- Jednosložkový nátěr
- Vysoce odolný
- Vysoce elastický
- Umožňuje bezproblémovou aplikaci i na velké plochy
- Vhodný pro citlivé vnitřní prostory (certifikovaný jako vhodný pro dětské hračky dle ČSN EN 71-3)

Materiálová báze

jednosložková polyuretanová disperze

Balení / velikosti nádob

hedvábný mat 0,75 l a 2,5 l

Barevné odstíny

Transparentní

Lak se v tekutém stavu a během aplikace jeví jako mléčný, ale po zasychání je téměř transparentně bezbarvý (na bílých površích je viditelný mírně nažloutlý odstín).

Stupeň lesku

hedvábný mat
Vzhled se může lišit v závislosti na povrchu dřeva, spotřebě a dřevě, které má být natřeno.

Skladování

Skladujte dobře uzavřené v chladu.
Chraňte před mrazem a vysokými teplotami.
Trvanlivost minimálně 2 roky od data výroby.

Vhodnost podle technické informace č. 606 definice oblastí použití

interiér 1	interiér 2	interiér 3	exteriér 1	exteriér 2
+	+	-	-	-

(–) nevhodné / (○) podmínečně vhodné / (+) vhodné



CAPAROL

Zpracování

Vhodné podkladové materiály

Vlhkost dřeva 7–12 % pro parketové podlahy a dřevěné schody.

Dřevěné podlahy, parkety, OSB desky, schody a další dřevěné povrchy. Korkové podlahy, dřevěné podlahy a lakované nebo lazurami natřené povrchy.

Úprava podkladového materiálu

Před nanášením nátěru musí být dřevěné povrchy očištěny od prachu, nečistot, smolníků a pryskyřičných kapes, mastnoty, olejů atd. Důkladně odstraňte brusný prach nebo uvolněné zbytky starých nátěrů. Zbytky silikonu způsobí problémy s rozlivem.

Nové dřevěné díly	Důkladně očistěte hladké a hoblované dřevěné povrchy. Odstraňte veškeré vylučující látky ze dřeva, jako jsou pryskyřice, pryskyřičné kapsy a smolníky. V případě potřeby obruste ve směru vláken dřeva.
Údržbové nátěry	Obruste a důkladně očistěte povrch.

Postup nanášení

Před použitím dobře promíchejte. Nanášejte neředěný a rovnoměrně štětcem, plochou štětkou na lazury nebo válečkem.

Neošetřené povrchy	V závislosti na savosti naneste 2–3 vrstvy. V případě potřeby zřeďte první vrstvu/základní nátěr maximálně 20 % vody.
OSB desky	Naneste 3-4 vrstvy.
Dřevěné podlahy / **lakované povrchy**	Naneste finální vrchní nátěr.

Spotřeba

Cca 100–150 ml/m²

Stav podkladu a obsah vlhkosti dřeva ovlivňují spotřebu a barvu. Přesné údaje o spotřebě lze zjistit pouze zkušebním nátěrem.

Podmínky při zpracování

- Teplota materiálu, okolního vzduchu a podkladu: min. 12 °C (optimální teplotní rozsah: 15 až 25 °C)
- Relativní vlhkost vzduchu: ≤ 70 %

Vysychání / doba vysychání

Při 23 °C a 50% relativní vlhkosti:
Přetíratelné a brousitelné: po cca 12 h
Zatížitelné: po cca 24 – 36 h
První čištění vodou a jemným čisticím prostředkem; koberec by měl být položen nejdříve po jednom týdnu.

Schnutí se při nižších teplotách a vyšší vlhkosti nebo při špatném větrání zpozdí.

Nářadí

Pro aplikaci se nejlépe hodí měkké ploché štětce určené pro laky a lazury na vodní bázi.

Čistění nářadí

Po použití omyjte vodou a v případě potřeby saponátovým čisticím prostředkem (prostředkem na mytí nádobí) a zlikvidujte dle bezpečnostního listu. Doporučuje se používat nitrilové rukavice.

Upozornění

Čištění, péče a obecné pokyny:
Dřevěné podlahy natřené CapaWood Parkett čistěte koštětem s měkkými štětinami nebo vysavačem s podlahovou hlavicí s kartáčem. Nečistoty setřete vlhkým hadříkem. Do čisticí vody lze přidat běžný čisticí prostředek na vinylové podlahy. Vždy dodržujte pokyny výrobce čisticího prostředku.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla. V místech s obzvláště silným znečištěním, jako jsou chodby a vchody, umístěte rohožky. Nohy nábytku opatřete plstěnými kluzáky a používejte měkká kolečka – ideálně používejte ochranné podložky pod kancelářské židle.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Obsahuje adipohydrazid, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. Pro komerční/průmyslové použití.

Likvidace

Obsah a obal zlikvidujte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Nedovolte, aby se oplachová voda dostala do kanalizace nebo do životního prostředí.

Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

tohoto produktu (kat. A/i): 140 g/l (2010). Tento produkt obsahuje maximálně 110 g/l těkavých organických sloučenin.

Kód Gis

BSW30

Prohlášení o obsažených látkách

Polyuretanová pryskyřice, voda, glykolethery, glykoly, aditiva, konzervační látky.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Technická informace · vydání: července 2026

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz