Capadur Silverstyle

Vodou ředitelná lazura s mimořádným metalickým efektem

Popis výrobku

Účel použití	Efektní lazura s kovovým leskem pro kvalitní a decentní nátěry dřevěných ploch. Použití v exteriéru i interiéru na rozměrově stálých dílech jako okna nebo dveře, na omezeně rozměrově stálých i rozměrově nestálých dílech. Není vhodný na dřevo v trvalém kontaktu s půdou nebo vodou.
Vlastnosti	ušlechtilý efekt díky pigmentům s obsahem hliníku díky pigmentům výtečná ochrana proti UV záření vysoká ochrana proti vlhkosti u rozměrově stálých dílů výborná difúze pro vodní páry snadno obnovitelná tenkovrstvá lazura ředitelná vodou nestékavá konzistence
Materiálová báze	Kombinace alkydové a akrylátové pryskyřice.
Balení / velikosti nádob	0,75 a 5 l
Barevné odstíny	Neptun, Earth, Stardust, Moon, Deep Space. Pomocí technologie ColorExpress lze připravit mnoho odstínů podle kolekce 3D, DB a metalických odstínů RAL. Veškeré barevné odstíny lze libovolně míchat mezi sebou. Barevný odstín a lesk mohou být ovlivněny podkladním dřevem, počtem vrstev a nanášeným množstvím.
Stupeň lesku	Hedvábně matný.
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem a vysokými teplotami.
Technická data	■ Hustota: cca 1 g/cm^3

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Podklad musí být čistý, suchý, nosný, bez uvolňujících se součástí. Vlhkost dřeva nesmí překročit 13% u rozměrově stálých dílů, a 15% u omezeně rozměrově stálých a rozměrově nestálých dílů. Dodržujte pravidla pro konstrukční ochranu dřeva, jsou předpokladem pro dlouhodobou ochranu dřeva nátěrem. Doporučení pro údržbu natřených dřevěných částí“ Dlouhodobé odolnosti vlivům povětrnosti lze dosáhnout pouze pravidelnou a odbornou údržbou.
Úprava podkladového materiálu	**Nové dřevěné konstrukční součásti** Hladký povrch dřevěných součástí obruste ve směru vláken, dokladně očistěte a odstraňte vystupující látky, obsažené ve dřevě, jako např. pryskyřice a smolníky. Opatřete základním nátěrem Capacryl Holzschutz-Grund.



CAPAROL

Staré neošetřené dřevo
Zašedlý zvětralý povrch dřeva obruste až na zdravé a nosné dřevo a důkladně očistěte. Opatřete základním nátěrem Capacryl Holzschutz-Grund.

Natřené dřevo
Nenosné staré nátěry odstraňte úplně až na dřevo. Opatřete základním nátěrem Capacryl Holzschutz-Grund.

Nosné staré nátěry obruste a očistěte. Případné plísně a řasy dobře omyjte a ošetřete přípravkem Capatox. Opatřete základním nátěrem Capacryl základní nátěr v renovačním odstínu (Palazzo 205 podle vzorníku 3D). Potom naneste dva nátěry Capadur Silverstyle v požadovaném odstínu (fládrovací technikou).

Příprava materiálu	Před použitím dobře promíchejte.
Postup nanášení	Nátěr nanášejte štětcem nebo válečkem minimálně 2 x neředěný na všechny strany součástí.
Ředění	Neřeďte!
Tloušťka vrstvy	**Minimální nanášené množství:** 200 g/m^2 (specifická hmotnost cca 1 g/ml).
Spotřeba	70 - 100 ml/m^2 na jeden nátěr. Drsnost podkladu a vlhkost dřeva ovlivňuje spotřebu.
Podmínky při zpracování	Nezpracovávejte při teplotě podkladu, materiálu a okolního vzduchu nižší než +8 °C. Přípravek používejte neředěný a nemíchejte ho s jinými produkty.
Vysychání / doba vysychání	Směrné hodnoty pro 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu: Nátěr je nelepivý na omak za 2 hodiny. Druhý nátěr provádějte po zaschnutí minimálně za 4 hodiny. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu nebo malá výměna vzduchu např. vlivem skladování těsně u sebe prodlužují vysychání.
Čistění nářadí	Nářadí čistěte okamžitě po použití vodou.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí
Likvidace	Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/e): 130 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 60 g/l VOC.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Technická informace · vydání: dubna 2021

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.