Capatect PrimaPor MP

Jemná fasádní omítka na bázi silikonové pryskyřice, vhodná i na tepelně izolační systémy. Odolná vlivům povětrnosti, vysoce difúzní, hydrofobní.

ColorExpress

Popis výrobku

Účel použití	Silikonová omítka na fasády s širokou možností modelování. Omítka Capatect PrimaPor MP je vysoce difúzní, hydrofobní, a má vysokou odolnost vůči znečistění a je do maximální míry odolná proti průmyslovým odpadním plynům a primárnímu napadení mikroorganismy. Omítka je vhodná i jako krycí vrstva na kombinované tepelně izolační systémy Capatect. Technikou nanášení lze docílit různých struktur.
Vlastnosti	■ snadné zpracování ■ vysoká prodyšnost pro vodní páry ■ odolné vlivům povětrnosti
Balení / velikosti nádob	Vědro 25 kg / 24 vědra na paletě.
Barevné odstíny	Bílý jako skladové zboží, široká škála odstínů na objednání. Na omítky na kombinované tepelně izolační systémy je nutno zvolit barevný odstín se součinitelem odrazivosti světla 25 a výše.
Skladování	V chladu, ale nikoli na mrazu. Skladovatelnost v originálním uzavřeném obalu 24 měsíců od data výroby.
Technická data	■ přilnavost >= 0,3 MPa ■ nasákavost W3 - nízká ■ prodyšnost pro vodní páry V1 - vysoká ■ Pojivová báze: Emulze silikonových pryskyřic.

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Podklady musí být zbavené nečistot i odpuzujících látek a suché.
Úprava podkladového materiálu	**Minerální podklady, vápenné, vápenocementové a cementové omítky:** Nové omítky je třeba ponechat podle počasí 2 - 4 týdny vyschnout bez nátěru za účelem zatvrdnutí. Otíravé plochy nebo plochy, které uvolňují prach, a případná slinutá místa je nutno odstranit. Silně znečistěné omítky nebo plochy napadené řasami důkladně očistěte řádným okartáčováním nebo vysokotlakým přístrojem. Pískující nebo silně nasákavé plochy zpevněte přípravkem Caparol Tiefgrund TB **Beton:**



CAPAROL

Okartáčujte a odstraňte prach, nečistoty, zbytky odbedňovacích prostředků otryskáním párou nebo fluátováním. Poškozená místa opravte maltami Disbocret. Silně nasákavé plochy zpevněte přípravkem Caparol Tiefgrund TB.

Vápenné, cementové a minerální nátěry:

Mechanicky odstraňte a zbavte prachu. Základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund TB.

Nosné nátěry:

Očistit. Lesklé nátěry zdrsněte.

Nenosné nátěry:

Mechanicky nebo chemicky odstraňte (Odstraňovač starých nátěrů zelený). Po vyschnutí zpevněte přípravkem Caparol Tiefgrund TB.

Pevné křídující nátěry:

Povrch očistěte. Základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund LF.

Plochy, napadené mechy a řasami:

Mechanicky odstraňte, napadené plochy napusťte dosyta přípravkem Capatox, a nechte důkladně vyschnout.

Cementovláknité desky:

Očistěte povrch. Desky opatřete ze všech stran základním nátěrem Caparol Tiefgrund TB (řezné plochy dvakrát).

Příprava materiálu

Materiál před použitím krátce promíchejte. Je-li třeba, upravte konzistenci naředěním max. 2 % čisté vody.

Postup nanášení

Nanášejte hladítkem z nerez oceli, a po krátkém zavadnutí vytvořte strukturu kartáčem, štětcem, nebo pěnovým hladítkem. Alternativní povrchové úpravy jsou možné.

Aby se zabránilo nepravidelnostem ve struktuře povrchu, je třeba, aby ucelené plochy byly zpracovávány najednou a omítka vždy napojována do mokré vrstvy. K tomu je nutné nasadit podle plochy fasády dostatečný počet pracovníků.

Spotřeba

Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu, tloušťce nanášené vrstvy a způsobu zpracování. Stanovte ji na zkušební ploše.

Podmínky při zpracování

Teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování a vysychání nesmí poklesnout pod +5° C. Nezpracovávejte za přímého slunečního záření, za deště nebo silného větru. Tyto podmínky musí být v závislosti na počasí dodrženy nejméně dva dny po aplikaci. Pozor na nebezpečí nočních mrazů!

Vysychání / doba vysychání

Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu je omítka po cca 24 hodinách zaschlá a po 2 – 3 dnech ji lze plně zatížit. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se doba vysychání prodlužuje.

Čistění nářadí

Nástroje čistěte ihned po použití vodou.

Upozornění

Jemné kamenivo použité ve fasádních omítkách je přírodního původu. Z tohoto důvodu se může v omítce objevit podíl světlejších nebo tmavších zrn. Tento jev nepředstavuje vadu jakosti výrobku, ale pouze mírnou vizuální odchylku, která je typická pro přírodní charakter použitých surovin.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Obsahuje směs látek 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Odborné ošetření (viz info na tomto štítku). Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Odstraňte obsah/obal na místě určeném k likvidaci problematických odpadů.

Určeno pro průmyslové použití.

Prosím pozor (stav v době tisku)

Vlivem použití přírodních písků může dojít k odchylkám barevných odstínů. Proto na souvislé plochy zpracovávejte jen materiály se stejným výrobním číslem nebo vzájemně smíchejte materiály s různým výrobním číslem. Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů, nanášejte celou plochu najednou, dokud je omítka mokrá. Aby se zachovaly speciální vlastnosti, nesmí se výrobky Capatect řady PrimaPor míchat s jinými výrobky. Omítky nejsou vhodné na vodorovné plochy, vystavené působení vody.

Je důležité poznamenat, že s ohledem na nasákavost, typy a strukturu podkladu a různé podkladní vrstvy, vlivy prostředí a světelné podmínky, jakož i tolerancemi v surovinách se mohou vyskytnout drobné nepravidelnosti v barevném odstínu, vlasové trhlinky nebo drobné kráterky. Z tohoto důvodu může být nutný egalizační nátěr barvou CarboSol nebo AmphiSilan. Reklamace z těchto důvodů nemůže být uznána

Aby se během vysychání ochránila omítka před působením deště a jiných povětrnostních podmínek, doporučujeme v případě potřeby ochránit fasádu zakrytím plachtami.

U silně nasákavých podkladů doporučujeme předchozí základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund TB (spotřeba cca 300 ml / m²). Okolí omítaných ploch, zejména sklo, keramika, cihla, přírodní kámen a kov, dobře zakryjte. Nečistoty okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Před zpracováním ověřte barevný odstín.. Pozdější reklamace nemohou být uznány.

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Zbytky materiálu: Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky (kod 08 01 11).

Znečištené obaly: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (kod 15 01 10).

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Technická informace · vydání: května 2026

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.