Capatect Putzgrund SunReflect

Základní nátěr se speciálním pigmentem na dosažení optimální solární reflexe u tmavých barevných odstínů na zateplovacích systémech Capatect..

Popis výrobku

Účel použití	Nátěr Capatect Putzgrund SunReflect je speciální základní nátěr s pigmenty odrážejícími infračervené záření, určený na nanášení na minerální a pastovité armovací hmoty - místo penetrace Putzgrund - pro účely snížení termického zahřívání na podkladových materiálech na systémech ETICS.
Balení / velikosti nádob	Vědro 25 kg, 24 vědra na paletě.
Barevné odstíny	Tmavě šedý, s pigmentem odrážejícím infračervené záření.
Skladování	Skladujte v pevně uzavřených nádobách v chladu, ale ne na mrazu. Chraňte proti horku a přímému slunečnímu záření. Skladovatelnost až 1 rok od data výroby.
Technická data	■ Hustota: cca 1,48 g/cm^3
Upozornění	Nátěr Capatect Putzgrund SunReflect je doplňkový produkt pro účely **možnosti nanášení tmavých barevných odstínů na tepelně izolační systémy ETICS s hodnotou součinitele odrazu světla 25 - 6**. Jednotlivé skladby jsou upřesněny v samostatném dokumentu "Systémové skladby ETICS dle HBW". **V případě pochybností se domluvte s pracovníky managementu výrobků nebo s techniky.**

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	**Kombinované tepelně izolační systémy na bázi expandovaného polystyrénu EPS a minerální vaty:** Na lepení fasádních izolačních desek se hodí lepidlo Capatect Top-Fix-Kleber, nebo jiné vhodné systémové lepidlo. Armovaná základní vrstva se zhotovuje výrobkem Capatect Minera Carbon Extra v tloušťce vrstvy 5 mm, nebo Capatect CarboNit v tlouštce vrstvy 5 mm (dbejte na správnou polohu tkaniny!). Po provedení základního nátěru výrobkem Capatect Putzgrund SunReflect se jako svrchní omítka nanáší CarboPor.
Úprava podkladového materiálu	Podkladové materiály musí být pevné, nosné, zbavené nečistot a odpuzujících látek a suché. Nové jádrové omítky nechte vyzrát minimálně 3 až 4 týdny. Při použití v rámci tepelně izolačních systémů Capatect musí být základní vrstva vytvrzená a proschlá.
Příprava materiálu	Nátěr nanášejte neředěný! Před použitím obsah vědra krátce promíchejte.
Postup nanášení	Po **důkladném rozmíchání bez přídavku vody** se nátěr Capatect Putzgrund SunReflect nanáší natíráním, válečkem nebo stříkáním.



CAPAROL

	Pastovité strukturní omítky Capatect vyžadují základní nátěr vždy. Nátěr Capatect Putzgrund SunReflect nanášejte nejlépe válečkem. Všeobecně platí také náš montážní návod pro tepelně isolační systémy Capatect.
Spotřeba	cca 0,22 kg/m^2.
	Skutečná spotřeba závisí na nejrůznějších faktorech. Přesné hodnoty spotřeby lze stanovit jen na základě zkušebních ploch. Uvedená spotřeba vychází ze získaných zkušeností a není závazná. Přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše na objektu.
Podmínky při zpracování	Nezpracovávejte při teplotách pod +5 °C (okolní vzduch / materiál / podklad), za přímého slunečního záření, silného větru nebo deště bez provedení vhodných ochranných opatření. Pozor na nebezpečí nočních mrazů!
Vysychání / doba vysychání	Nátěr je při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu suchý na povrchu za 3 až 4 hodiny a lze nanášet další vrstvy. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují vysychání.
Čistění nářadí	Okamžitě po použití vodou.
Montáž	Bez finální vrstvy je nátěr jen omezeně odolný proti povětrnostním vlivům.
Armovací vrstva	Před nanášením základního nátěru nechte základní vrstvu vyzrát.

Pokyny

Prosím pozor (stav v době tisku)	Výrobek nemíchejte s ostatními výrobky.
Likvidace	Spalovny zvláštního odpadu nebo sběrná místa problematických látek. Nelikvidujte s domovním odpadem. Zabraňte proniknutí do kanalizace, zeminy nebo do vody. Nevyčistěné obaly likvidujte jako vlastní výrobek. Kód odpadu 08 01 12
Bezpečnostní údaje / označení nebezpečí a transportní označení	Obsahuje 2-metyl-2H-izothiazol-3-on, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, směs látek: 5-chlór-2-metyl-2H-izothiazol-3-on a 2-metyl-2H-izothiazol-3-on (3 : 1). Může vyvolávat alergické reakce.
	Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku). Odstraňte obsah/obal na místě určeném k likvidaci problematických odpadů.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Technická informace · vydání: března 2026

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz