Dupa-Putzfestiger

Rozpouštědlová transparentní penetrace s nízkým zápachem pro použití v interiéru i exteriéru

Popis výrobku

Účel použití

Sjednocuje savost porézních omítkových a betonových povrchů a je určen pro povrchy s mechanicky odstraněnými povrchy starých nátěrů. Používá se také na tepelně izolační kompozitní systémy s polystyrénovou izolací a na omítku obsahující polystyren.

Vlastnosti

- bez aromatických látek
- zpevnění křídujících a broušených podkladů
- vhodný pro polystyrenové ETICS a omítky obsahující polystyren

Materiálová báze

Polymerní pryskyřice rozpuštěná v organických rozpouštědlech

Balení / velikosti nádob

10 l

Barevné odstíny

Transparentní

Skladování

V chladu, chraňte před mrazem.

Technická data

- Hustota: cca 0,9 g/cm^3

Vhodnost podle technické informace č. 606 definice oblastí použití

Interiér 1	Interiér 2	Interiér 3	Exteriér 1	Exteriér 2
+	+	+	+	+

(-) nevhodné / (o) podmíněně vhodné / (+) vhodné

Zpracování

Vhodné podkladové materiály

Povrchy musí být bez nečistot, oddělovacích látek a suché.

Postup nanášení

Neředěný na normálních a slabě savých površích, na silných absorpčních površích aplikujte dvakrát. Aplikujte štětci odolnými vůči rozpouštědlům.
Primer nesmí vytvářet uzavřený lesklý film.

Ředění

V případě potřeby použijte pouze 10% ředidlo Caparol AF.

Spotřeba

V závislosti na savosti podkladu 150-300 ml / m². Přesná spotřeba vzorku na objektu identifikovat.

Podmínky při zpracování

Pracujte také v mrazu, když je povrch suchý a bez ledu.

Doby čekání

Při +20 ° C a 65% rel. Vlhkost přetíratelná nejdříve po 12 hodinách.
Při nízkých teplotách a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.



CAPAROL

Nářadí	Štětce odolné vůči rozpouštědlům. Nastříkejte vhodnou aplikaci stříkáním Airless zařízením. Nepoužívejte rozprašovače stlačeného vzduchu.
Nanášení systémem airless	Úhel postřiku: 60 ° Tryska: 0,029 " Tlak rozprašování: 50 - 60 bar Nářadí po použití očistěte nitroředidlem nebo štětcem.
Upozornění	Kompatibilita s jinými materiály: Dupa-Putzfestiger se nesmí mísit s jinými materiály.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být fatální. Podezření na poškození nenarozeného dítěte. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobým účinkem. Před použitím si obstarejte ochranné pomůcky. Chraňte před teplem a zdroji tepla. Uchovávejte mimo dosah povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte.Venku nebo v dobře větraných prostorách. Ochranné rukavice / ochranný oděv / ochrana očí / Noste obličejový štít. Při požití: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Nevyvolejte zvracení. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje: dekan, 2,2,4,6,6-pentamethylheptan, alkany, C9-12 iso, 1-isopropyl-2,2-dimethyltrimethylendiisobutyrat
Likvidace	K recyklaci používejte pouze prázdné nádoby. Zbytky kapalného materiálu na sběrném místě pro Altfarben / Altlacke dodává, zbytky sušeného materiálu jako stavební a demoliční odpad nebo jako Odstraňte komunální odpad nebo domácí odpad.
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	Mezní hodnota EU pro obsah VOC v tomto produktu (kat. A / h): 750 g / l (2010). Tento produkt obsahuje max. <650 g / l VOC.
Prohlášení o obsažených látkách	Polyakrylátová pryskyřice, alifatické látky, estery, glykolethery
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Technická informace · vydání: července 2024

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.