# Indeko-plus KF

Bílá prémiová barva nejvyšší kvality, která je zcela bez konzervačních prostředků a je vhodná pro alergiky.

## Popis výrobku

**Účel použití**

Indeko Plus KF je barva nové generace, která neobsahuje konzervanty. Je dodávána pouze v bílé barvě. Barva Indeko-plus KF má dvojí krycí schopnost, takže většinou postačí jeden nátěr. Vysychá velmi rychle, je bez zápachu a je tedy zvlášť vhodná do objektů, které je třeba rychle vymalovat nebo rekonstruovat a znovu používat. Indeko-plus KF je vhodné použít pro nemocnice, domovy důchodců, obchodní domy, hotely, restaurace, kanceláře, školy, školky, lékařské ordinace, úřady i soukromý bytový sektor. Indeko-plus, Indeko-plus KF a Indeko W jsou vhodné pro použití do potravinářského průmyslu pro nepřímý kontakt s potravinami. Indeko - plus KF splňuje nejpřísnější kritéria pro použití pro alergiky a je odolný vůči desinfekčním prostředkům.

Díky nesavému povrchu s uzavřenou strukturou lze interval výmalby v prostorách zdravotnických zařízení dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 306/2012 Sb. prodloužit na 4-5 let, bude-li prováděna pravidelná dezinfekce natřených ploch.

**Vlastnosti**

- ředitelná vodou
- s minimálním zápachem
- bez obsahu zakalujících látek
- dvojí krycí schopnost
- vynikající přilnavost a plnící schopnost
- vysoká bělost
- odolná proti žloutnutí
- snadné zpracování

**Materiálová báze**

Polyvinylacetátová pryskyřičná disperze

**Balení / velikosti nádob**

2,5; 5 a 12,5 L

**Barevné odstíny**

Bílá

**Stupeň lesku**

Tupě matná < 5 (úhel 85) dle ČSN EN 13 300

**Skladování**

V chladu, chraňte před mrazem.
Trvanlivost v originálním balení minimálně 24 měsíců od data výroby.

**Technická data**

| | |
|---|---|
| Oděr za mokra: | třída 1 dle normy DIN EN 13 300 |
| Kontrastní poměr: | třída 1 při spotřebě 8 m2/l |
| Maximální zrnitost: | jemná (< 100 µm) |
| Hustota: | cca 1,4 g/cm$^3$ |
| Propustnost vodních par (hodnota sd): | $s_d$ < 0,1 m |




CAPAROL

Vhodnost podle technické informace č. 606 definice oblastí použití

| Interiér 1 | Interiér 2 | Interiér 3 | Interiér 4 | Interiér 5 |
|---|---|---|---|---|
| + | + | - | - | - |
| (+) vhodné / (o) podmíněné vhodné / (-) nevhodné | | | | |

## Zpracování

Vhodné podkladové materiály

Podklady musí být nosné, suché, zbavené nečistot a odpuzujících částic.

Úprava podkladového materiálu

**Vnitřní omítky skupin P II a P III**
Pevné, normálně savé omítky lze natírat bez jakékoli přípravy. Na hrubé, porézní, nasákavé omítky, mírně uvolňující písek použijte základní nátěr CapaSol RapidGrund, Grundier konzentrat LF nebo Haftgrund EG.
**Strojní sádrové omítky nebo omítky vápenné skupiny P IV**
Aplikujte základní nátěr Haftgrund EG. U omítek, kde byla odstraněna glazovaná plocha očistěte od prachu a aplikujte základní nátěr CapaSol RapidGrund
**Sádrové desky**
Na nasákavé desky naneste základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund. Na silně zhutněné hladké desky následně použijte jako základní nátěr pro zlepšení přilnavosti přípravek Haftgrund EG.
**Sádrokartonové desky**
Nerovnosti na povrchu tmelu obruste. Měkká a zbroušená místa na sádrovém tmelu zpevněte přípravkem CapaSol RapidGrund. Dále naneste základní nátěr přípravkem Haftgrund EG. U desek, které obsahují vodorozpustné látky s nebezpečím zabarvení, proveďte základní nátěr přípravkem Caparol Filttergrund.
**Beton**
Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky uvolňující prach a písek a aplikujte CapaSol RapidGrund
**Pórobeton**
Aplikujte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund.
**Zdivo z vápenopískových cihel a lícových cihel**
Natírejte bez předchozích úprav
**Nosné nátěry**
Matné slabě nasákavé nátěry natírejte přímo.
Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsněte. Aplikujte základní nátěr přípravkem Caparol Haftgrund EG.
**Nenosné nátěry**
Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami a vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice odstraňte. Na slabě nasákavé hladké plochy proveďte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG. Na hrubé porézní nasákavé plochy, uvolňující písek, naneste základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund. Nenosné nátěry minerálními barvami mechanicky odstraňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.
**Nátěry klihovými barvami**
Důkladně omyjte. Použijte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger
Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem natírejte bez předchozího ošetření.
**Nedržící tapety**
Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky tapet omyjte. Opatřete základním nátěrem přípravkem Dupa-Putz Festiger.
**Plochy napadené plísněmi**
Napadení plísněmi nebo houbami odstraňte mechanicky za mokra (například okartáčováním, setřením nebo oškrábáním). Plochy napusťte přípravkem Capatox a nechte dostatečně vyschnout. Proveďte základní nátěr podle druhu a povahy podkladu. Na silně napadených plochách proveďte finální nátěr přípravkem Indeko-W.
**Malá defektní místa**
Po předchozí příslušné úpravě opravte tmelem Caparol-Akkord podle předpisu na zpracování, případně proveďte dodatečně základní nátěr.
**Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí a tuku**
Znečištění od nikotinu a sazí nebo mastné skvrny omyjte teplou vodou s přídavkem čistícího prostředku pro domácnost, rozpouštějícího tuky a nechte dostatečně vyschnout. Zaschlé skvrny od vody vyčistěte kartáčem za sucha. Opatřete izolujícím základním nátěrem přípravkem Caparol Filtergrund.
**Dřevo a dřevěné materiály**
Natřete vodorozpustnými ekologickými emaily Capacryl nebo lazurami Capadur.

Postup nanášení

Malování štětcem, válečkem nebo stříkáním pomocí airless zařízení.

Nanášení přístrojem airless:

Úhel postřiku: 40°-50°
tryska: 0,017"
stříkací tlak: 120-130 barů

## TECHNICKá INFORMACE

| | |
|---|---|
| Ředění | Materiál před použitím promíchejte. Barvu **Indeko-plus KF doporučujeme neředit.** V případě potřeby pro první nátěr řeďte max. 5 % pitné vody. |
| Spotřeba | Cca 120 ml/m2 na jeden pracovní postup na hladkém podkladu. Na hrubých plochách se spotřeba příslušně zvýší. Přesnou spotřebu stanovte zkušebním nátěrem. |
| Podmínky při zpracování | Před zpracováním překontrolujte správnost odstínu na zkušební ploše. Na ucelenou plochu aplikujte barvu se stejnou výrobní šarží.<br>Spodní hranice teploty pro zpracování: +5o C pro okolní vzduch a podklad<br>Horní hranice teploty pro zpracování: + 30° C pro okolní vzduch a podklad |
| Vysychání / doba vysychání | Při 20° C a 65 % relativní vlhkosti je povrch suchý a lze jej přetírat cca po 4 – 6 hodinách. Vyschlá a schopná zatížení je cca za 3 dny. Za nižších teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují. |
| Čistění nářadí | Pracovní nástroje očistěte po použití vodou. |
| Upozornění | Abyste předešli barevným přechodům aplikujte mokrou barvu do mokré bez přerušení.<br>V případě použití Caparol Tiefgrund TB v interiérech se může uvolňovat typický zápach z obsažených rozpouštědel. Zajistěte větrání místností. V prostorech určených pro citlivé osoby použijte Amphisilan Putzfestiger s minimálním zápachem. |

## Pokyny

| | |
|---|---|
| Certifikace | ■ Zkouška materiálu "Vhodné pro alergiky" vydaná TÜV NORD<br>■ Certifikát pro nepřímý styk s potravinami<br>■ Zkoušky o určení odolnosti výrobku Indeko-plus vůči desingfekčním prostředkům |
| Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku) | Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.<br>Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě. |
| Likvidace | Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02). |
| Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin) | Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje < 1 g/l VOC |
| Prohlášení o obsažených látkách | Polyvinylacetátová pryskyřice, oxid titaničitý, silikáty (křemičitany), uhličitan vápenatý, voda, aditiva. |
| Servisní středisko pro zákazníky | Caparol zákaznická podpora:<br>Tel.: +420 224 324 123<br>E-Mail: info@caparol.cz<br>www.caparol.cz |

**Technická informace · vydání: května 2026**

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

**Caparol Czechia s.r.o.** • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz