Fungitex W

Latexová barva odpovídající požadavkům na hygienu potravinářských provozů. Hedvábně matná

Popis výrobku

Účel použití	Fungitex W je speciální latexová barva s fungicidní a baktericidní výbavou a je vhodná pro použití do vlhkých průmyslových provozů, jako pekárny, jatka, mlékarny, ale i do nemocnic, do sanitárních i obytných prostorů. Fungitex W je vysoce odolný (třída otěru za mokra 1), a je tedy vhodný i pro plochy, které budou často omývány nebo desinfikovány vodními desinfekčními prostředky. Díky těmto vlastnostem odpovídá Fungitex W požadavkům na hygienu prostor potravinářských provozů.Fungitex W je podle pravidel Výboru pro zdravotní hodnocení stavebních výrobků (Ausschuss für gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten – AgBB) testován na vhodnost pro použití do vnitřních prostor. Přísné limity uvolňování těkavých složek nebyly překročeny. Tím byla jednoznačně potvrzena vhodnost barvy Indeko W do vnitřních prostor.
Vlastnosti	■ Vodou ředitelná a s minimálním zápachem ■ Difúzní ■ Konzervační vlastnosti ■ Snadné zpracování ■ Vysoce odolná čištění a vodním desinfekčním prostředkům ■ Vyhovuje požadavkům na hygienu prostředí pro potravinářské provozy
Materiálová báze	disperze syntetické pryskyřice
Balení / velikosti nádob	12,5 lt
Barevné odstíny	Bílý Lze tónovat přidáním až 5% tónovacích barev Histolith. Při tónování doporučujeme připravit celé potřebné množství najednou, aby se zabránilo barevným rozdílům. Při objednávce nad 100 l od jednoho odstínu lze po ověření dodat barevný odstín z výroby. Brilantní, intenzivní barevné tóny mohou mít nižší krycí schopnost. Aby se odhalily případné barevné chyby, ověřte barevný odstín na zkušební ploše. Na souvislé ploše zpracovávejte pouze balení stejné výrobní šarže. Při sytých odstínech se doporučuje použít základní nátěr v podobném barevném odstínu, ale s vyšším obsahem běloby, případně provést ještě jeden krycí nátěr.
Stupeň lesku	Hedvábně matný
Skladování	V chladu, ale ne na mrazu.
Technická data	■ Oděr za mokra: třída 1 dle ČSN EN 13 300 ■ Kontrastní poměr: třída 2 při 140 ml/m^2 ■ Maximální zrnitost: < 100 µm ■ Hustota: cca 1,4 g/cm^3 ■ Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy ve vztahu k difuzi s_dH_2O: S_d < 0,3 m



CAPAROL

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Veškeré běžné povrchy stěn v interiéru.
Úprava podkladového materiálu	**Vápenocementové a cementové omítky:** Pevné normálně nasákavé omítky natírejte bez předchozího ošetření. Na hrubé porézní nasákavé omítky, uvolňující písek, použijte základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund LF, nebo Caparol Penetrace pod disperzní barvy. **Sádrové omítky:** Základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund LF, Caparol Penetrace pod disperzní barvy nebo Caparol Haftgrund. Sádrové omítky se slinutou vrstvou předem obruste a očistěte od prachu. **Sádrové desky:** Na nasákavé desky naneste základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund LF , Caparol Penetrace pod disperzní barvy nebo Caparol Haftgrund. **Sádrokartonové desky:** Výstupky na povrchu tmelu obruste. Proveďte základní nátěr přípravkem Caparol Tiefgrund LF, Caparol Penetrace pod disperzní barvy nebo Caparol Haftgrund. **Beton:** Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky, uvolňující prach a písek. **Pórobeton:** Základní nátěr přípravkem Capaplex, zředěným vodou v poměru 1 : 3. **Dřevo a dřevěné materiály:** Natřete vodorozpustnými ekologickými laky Capacryl nebo lazurami Capadur. **Nosné nátěry:** Matné slabě nasákavé nátěry natírejte přímo. Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsněte. Použijte základní nátěr přípravkem Caparol Haftgrund. **Nenosné nátěry:** Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami nebo vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice a minerální nátěry odstraňte. **Nátěry klihovými barvami:** Důkladně omyjte. Použijte základní nátěr přípravkem Caparol Haftgrund. **Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem:** Natírejte bez předchozího ošetření. **Nedržící tapety:** Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky makulatury omyjte. **Plochy napadené plísní:** Napadení plísněmi odstraňte. Plochy natřete přípravkem Capatox, a nechte dostatečně vyschnout. Po vyschnutí natřete barvou Indeko-W (zjistěte příčiny napadení plísněmi a odstraňte je). **Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí, oleje nebo tuku:** Opatřete izolujícím základním nátěrem přípravkem Caparol Filtergrund. Na silně znečistěných plochách proveďte finální nátěr přípravkem Caparol IsoDeck. **Malá defektní místa:** Po předchozí příslušné úpravě opravte tmelem Caparol Akkord podle předpisu na zpracování, případně proveďte dodatečně základní nátěr.
Příprava materiálu	Materiál je připraven k použití. Před použitím stačí jej dobře rozmíchat. V případě potřeby se ředí max. 5 % pitné vody.
Postup nanášení	Materiál je možné nanášet natíráním nebo válečkem. Nanášení nástřikem není dovoleno.
Ředění	Příprava: Případné plísně zamokra odstranit, plochu ošetřit přípravkem Capatox a nechat dobře vyschnout. Základní, případně pomocný nátěr: Fungitex W ředěný max. 10% pitné vody Závěrečný nátěr: Fungitex W ředěný max. 5% pitné vody.
Spotřeba	Cca 140 ml/m2 na jeden pracovní krok na hladkém podkladu. Na hrubém podkladu přiměřeně více. Skutečnou spotřebu ověřte na zkušební ploše. Tloušťka nátěru ovlivňuje dlouhodobě fungicidní a baktericidní účinek. Proto je třeba Fungitex W nanášet vždy v syté a rovnoměrné vrstvě. Předepsaná spotřeba musí být dodržena.
Podmínky při zpracování	Minimální teplota (podklad, materiál, vzduch) 5° C během nanášení i vysychání.
Vysychání / doba vysychání	Při 20° C a 65% rel. vlhkosti je povrch zaschlý po 4 – 6 hodinách a lze jej přetírat. Nátěr je plně proschlý po 3 dnech. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu tyto doby prodlužují.
Čistění nářadí	Ihned po použití čistou vodou.

Upozornění	V prostorách, kde se skladují nebo zpracovávají potraviny, se nesmějí používat penetrační prostředky na rozpouštědlové bázi. Proto v těchto prostorách používejte výhradně penetrační a základní prostředky na vodní bázi. Po aplikaci nátěru Fungitex W musejí být tyto prostory alespoň 3 dny důkladně větrány. Při použití penetračního prostředku Caparol Tiefgrund TB se může vyskytnout typický zápach po rozpouštědlech. Proto je třeba zajistit dostatečné větrání. V citlivých prostorách doporučujeme používat vodou ředitelné materiály. Příprava a zhodnocení podkladu závisí na mnoha faktorech a je třeba je odborně posoudit přímo na konkrétním objektu.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Varování. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on, okthilinon (ISO), reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).
Likvidace	Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC.
Prohlášení o obsažených látkách	Výrobek obsahuje: Zink-Pyrithion 0,6 g/l, 3-jód-2-propinylbutylcarbamat 0,6 g/l, Oktylisothiazolinon 1,0 g/l Polyvinylacetátová diperze, titanová běloba, zinková běloba, silikáty, uhličitan vápenatý, voda, aditiva, konzervační prostředky, filmotvorné prostředky.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Technická informace · vydání: ledna 2023

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz