SeidenLatex

Interiérová barva s minimálními emisemi, pro hedvábně lesklý povrch stěn

Popis výrobku

Účel použití	Pro vnitřní nátěry s hedvábně lesklým povrchem, které jsou odolné vůči oděru, snášejí maximální namáhání a udržují strukturu. Zvláště vhodný na plochy, které jsou vystaveny silnějšímu zatížení ve školách, nemocnicích, školkách, veřejných budovách, kancelářích, hotelech, restauracích, na chodbách, schodištích atd., nátěr snáší maximální namáhání a navíc ho lze i snadno čistit. Vedle toho je barva obzvláště vhodná k nátěru tapet, na dřevotřískové desky, reliéfní a strukturované tapety, i pro obklady stěn ze skleněné tkaniny, u kterých zvýrazní texturu svým hedvábným leskem.
Vlastnosti	■ ředitelný vodou, ekologicky nezávadný a s mírným zápachem ■ vysoký stupeň bělosti ■ difúzní ■ hodnota sd < 0,3 m ■ vysoce odolný při čistění a odolný vůči vodným desinfekčním prostředkům a čisticím prostředkům pro domácnost ■ snadné zpracování ■ odolný vůči alkáliím a proto nezmýdelňuje ■ bez obsahu zakalujících látek
Materiálová báze	Umělý latex podle normy DIN 55 945.
Balení / velikosti nádob	**2.5 l, 12.5 l**
Barevné odstíny	Bílý. Caparol SiedenLatex lze strojně tónovat v systému ColorExpress.
Stupeň lesku	Hedvábně lesklý
Skladování	V chladu, bez nebezpečí mrazu, v dobře uzavřených nádobách.



CAPAROL

Technická data

Vlastnosti dle ČSN EN 13 300 (Tónování může způsobovat odchylky ve vlastnostech):

■ Oděr za mokra:	Třída 1
■ Kontrastní poměr:	krycí schopnost třídy 2 při vydatnosti 7 m2 / l, příp. 140 ml/m2
■ Maximální zrnitost:	Jemná (< 100 µm)
■ Hustota:	Cca. 1.35 g/cm³
■ Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy ve vztahu k difuzi s_dH_2O:	sd < 0,3 m

Vhodnost podle technické informace č. 606 definice oblastí použití

Interiér 1	Interiér 2	Interiér 3	Exteriér 1	Exteriér 2
+	+	o	–	–
(–) nevhodné / (○) podmíněně vhodné / (+) vhodné				

Zpracování

Vhodné podkladové materiály

Podklady musí být zbavené nečistot i odpuzujících částic a suché.

Úprava podkladového materiálu

Omítky vápenocementové a vápenné
Pevné, normálně savé omítky lze natírat bez jakékoli přípravy. Na hrubé, porézní, nasákavé omítky, mírně uvolňující písek použijte základní nátěr CapaSol RapidGrund, Grundier konzentrat LF nebo Haftgrund EG.

Strojní sádrové omítky nebo omítky vápenné skupiny P IV
Na gletované omítky aplikujte základní nátěr Haftgrund EG. Sádrové omítky se slinutou vrchní vrstvou nejprve obruste. Omítky, které jsou přebroušené očistěte od prachu a proveďte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund nebo Grundier Konzentrat LF.

Sádrokartonové desky
Nerovnosti na povrchu tmelu obruste. Měkká a zbroušená místa na sádrovém tmelu zpevněte přípravkem CapaSol RapidGrund. Dále naneste základní nátěr přípravkem Haftgrund EG. U desek, které obsahují vodorozpustné látky s nebezpečím zabarvení, proveďte základní nátěr přípravkem Caparol Filttergrund.

Beton
Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky uvolňující prach a písek a aplikujte CapaSol RapidGrund.

Pórobeton
Aplikujte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund.

Zdivo z vápenopískových cihel a lícových cihel
Aplikujte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund.

Nosné nátěry
Matné slabě nasákavé nátěry natírejte přímo. Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsněte. Aplikujte základní nátěr přípravkem Caparol Haftgrund EG.

Nenosné nátěry
Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami a vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice odstraňte. Na slabě nasákavé hladké plochy proveďte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG. Na hrubé porézní nasákavé plochy, uvolňující písek, naneste základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund. Nenosné nátěry minerálními barvami mechanicky odstraňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Nátěry klihovými barvami
Důkladně omyjte. Použijte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem
Natírejte bez předchozího ošetření.

Nedržící tapety a běžné papírové tapety
Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky tapet omyjte. Opatřete základním nátěrem přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Plochy napadené plísněmi
Napadení plísněmi nebo houbami odstraňte mechanicky za mokra (například okartáčováním, setřením nebo oškrábáním). Plochy napusťte přípravkem Capatox a nechte dostatečně vyschnout. Proveďte základní nátěr podle druhu a povahy podkladu. Na silně napadených plochách proveďte finální nátěr přípravkem Indeko-W.

Plísňové / plesnivé povrchy
Odstraňte napadení houbami (plísněmi / plísněmi / plísněmi) mokrým čištěním / drhnutím. Poté použijte Capatox nebo FungiGrund a nechte důkladně zaschnout. Základní nátěr podle typu a stavu podkladu. Na silně zamořené povrchy naneste vrchní vrstvu Indeko-W, Malerit-W nebo Fungitex-W v souladu s právními / místními a úředními předpisy (dodržujte např. Vyhlášku o biocidních přípravcích a vyhlášku o nebezpečných látkách).

Malá defektní místa
Po předchozí příslušné úpravě opravte tmelem Caparol-Akkord podle předpisu na zpracování, případně proveďte dodatečně základní nátěr.

Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí a tuku
Znečištění od nikotinu a sazí nebo mastné skvrny omyjte teplou vodou s přídavkem čistícího prostředku pro domácnost, rozpouštějícího tuky a nechte dostatečně vyschnout. Zaschlé skvrny od vody vyčistěte kartáčem za sucha. Opatřete izolujícím základním nátěrem přípravkem Caparol Filtergrund.

Dřevo a dřevěné materiály
Natřete vodorozpustnými ekologickými emaily Capacryl nebo lazurami Capadur.

Postup nanášení

Malování štětcem, válečkem nebo stříkáním pomocí airless zařízení.

Nanášení přístrojem airless:

Úhel postřiku: 40°-50°
tryska: 0,017"
stříkací tlak: 120-150 barů

Před aplikací materiál dobře promíchejte.

Postup nanášení jednotlivých vrstev

Základní popřípadě pomocný nátěr: Barva Caparol SeidenLatex, ředěná maximálně 10 % vody.
Finální nátěr: Barva Caparol SeidenLatex, ředěná maximálně 5 % vody.

Spotřeba

Cca 140 ml/m_2 na jeden pracovní postup na hladkém podkladu. Na drsných plochách se spotřeba příslušně zvýší.
Přesnou spotřebu stanovte zkušebním nátěrem.

Podmínky při zpracování

Minimální teplota: +5°C pro materiál, podklad a okolní vzduch.

Vysychání / doba vysychání

Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu bude barva za 4 - 6 hodin suchá na povrchu a schopná dalšího nátěru. Vyschlá a schopná zatížení bude cca za 3 dny. Za nižších teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.

Čistění nářadí

Ihned po použití očistěte nářadí / vybavení vodou.

Upozornění

Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů, natírejte vždy souvislou plochu najednou s napojováním do mokrého materiálu.
Nepoužívejte dezinfekční prostředky na bázi fenolu, abyste předešli zežloutnutí povrchu.

Pokyny

Prosím pozor (stav v době tisku)

Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Likvidace

Výrobek: Odstraňte obsah a obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.
Odpad se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadních vod.
Znečištěné obaly: K recyklaci předávejte pouze beze zbytku vyprázdněné obaly.
Katalogové číslo odpadu: použitý produkt 080112, Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111

Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. < 1 g/l VOC.

Prohlášení o obsažených látkách

Polyvinylacetátová pryskyřice, oxid titaničitý, silikáty (křemičitany), voda, aditiva, filmotvorná složka, konzervant (1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one).

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Technická informace · vydání: března 2026

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz