Synthesan Rapidomatt

Bezvodá matná izolační barva, speciálně pro vnitřní prostory se zvýšenou vlhkostí

Popis výrobku

Účel použití	Rozpouštědlová rychleschnoucí izolační barva pro použití v interiéru s vysokou krycí schopností. Zvláště vhodná pro rychlé renovace, pro vnitřní prostory se zvýšenou vlhkostí, a pro prostory, které musí být v co nejkratším čase opět schopny používání. Jako izolační nátěr na plochy s nikotinem, zaschlé skvrny po vodě, rzi, tucích,oleji a sazích.
Vlastnosti	■ Bez obsahu vody, s mírným zápachem ■ Otěruvzdorná ■ Difúzní ■ Dobrá krycí schopnost ■ Necitlivá na mráz ■ Nebobtná ■ S minimálním pnutím ■ Snadné zpracování ■ Omezen nástřik
Materiálová báze	Polymerní pryskyřice
Balení / velikosti nádob	20 kg
Barevné odstíny	Bílý jako skladové zboží. Zvláštní odstíny na objednání (v 1. barevné skupině). **Tónování:** Pouze vhodnými tónovacími pastami na bázi rozpouštědel (do 2 %). Při samostatném tónování doporučujeme celé množství promíchat najednou, aby se zabránilo barevným rozdílům.
Stupeň lesku	Matný
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem.
Technická data	■ Hustota: 1,4 g/cm^3

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Podklad musí být suchý a nosný. Plochy s velkým výskytem nikotinu, mastnot, olejů nebo sazí je třeba nejdříve omýt tuky rozpouštějící čistícím prostředkem, a nechat dobře vyschnout.



CAPAROL

TECHNICKá INFORMACE

Úprava podkladového materiálu	**Vápenocementové a cementové omítky**: Nové omítky musí být suché a vyzrálé (alespoň 2 – 4 týdny). Stírající se vrstvy a případné slinuté plochy je třeba odstranit. Pečlivě okartáčovat.Aplikujte penetrační nátěr Dupa PutzFestiger. **Sádra a sádrové omítky**: Základní nátěr Dupa PutzFestiger. Sádrové omítky se slinutými vrstvami nejprve obrousit a odstranit prach. **Sádrové desky**: Základní nátěr Dupa PutzFestiger. **Sádrokartonové a sádrovláknité desky**: Obruste případné hrany na tmelu. Základní nátěr Dupa Putz Festiger. **Beton:** Odstraňte zbytky odbedňovacích prostředků a sprašující nebo pískující části. Aplikujte Dupa PutzFestiger. **Dřevo a materiály na bázi dřeva**: Desky z rostlého dřeva dobře obrousit a odstranit prach. **Nosné staré nátěry**: Matné, slabě savé nátěry natírejte přímo. Lesklé nátěry a emailové nátěry zdrsněte obroušením. **Nenosné staré nátěry**: Nenosné staré nátěry disperzními laky nebo barvami, nebo staré minerální nátěry odstraňte. **Tapety:** Odstraňte beze zbytku. Zbytky lepidla a makulatury vymyjte. **Malé chybějící a vylámané části**: Po odpovídající přípravě vyplňte tmely Akkord Spachtel a natřete základním nátěrem.
Příprava materiálu	Materiál je připraven k použití. Před aplikací jej krátce promíchejte
Postup nanášení	Natíráním, válečkem nebo nástřikem (Airless zařízení pouze s ochranou proti explozi) Nástřik Airless: Úhel 40 – 50° Tryska 0,021 – 0,026" Tlak 150 – 180 bar **Prosím pozor**: Při zpracování musí být zajištěno dostatečné větrání. Nevhodné ředidlo může zapříčinit nepravidelné vysychání a tvorbu skvrn. Aby zůstaly zachovány všechny vlastnosti výrobku, nesmí se mísit s jinými látkami. Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů, zpracovávejte vždy ucelenou plochu najednou a tahy napojujte do mokrého. U ploch s výskytem plísní doporučujeme nátěr barvami Duparol W nebo Indeko W.
Postup nanášení jednotlivých vrstev	Jeden základní a jeden krycí nátěr, neředěný. Doporučení: Po více (2 – 3) renovačních nátěrech barvou Synthesan Rapidomat doporučujeme jeden pomocný nátěr barvou Caparol Extra. Potom je možné nanést další vrstvy Synthesan Rapidomat.
Spotřeba	Cca 200 – 250 g/m^2 na hladkém podkladu. Na hrubém podkladu se spotřeby přiměřeně zvyšuje. Přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše.
Podmínky při zpracování	Materiál lze zpracovávat i pod bodem mrazu. Podklad ale musí být suchý a bez námrazy (jinovatky).
Vysychání / doba vysychání	Při 20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je povrch po 4 – 6 hodinách zaschlý a lze nanášet další nátěr. Na plochy ošetřené přípravkem Synthesan Rapidomat lze lepit tapety nejdříve po 28 dnech schnutí. Při nižší teplotě se čas přiměřeně prodlužuje.
Čistění nářadí	Okamžitě po použití Dupa-inn ředidlem, nebo ředidlem Capalac 200 (náhražka terpentýnu).

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Varování. Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte páry/ aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Skladujte uzamčené. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.Obsahuje: benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce.
Likvidace	Likvidujte podle platných předpisů jako nebezpečný odpad. Kód odpadu: 08 01 02
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/i): 500 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 500 g/l VOC.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Technická informace · vydání: ledna 2023

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz