

Capadur Greywood

Vysoce pigmentovaná vodou ředitelná lazura na dřevo pro vnější použití. Barevné odstíny kopírují přirozené šednutí dřeva.



Popis výrobku

Účel použití	Zvolené ušlechtilé šedé odstíny umožňují okamžitě dosáhnout vzhledu přirozeně a rovnoměrně zašedlého dřeva, kterého lze přírodní cestou dosáhnout teprve po mnoha letech. Nejčastější použití je na fasádách, které mají mít vzhled přírodního zašedlého dřeva. Capadur Greywood se ale používá i na ploty, zábradlí, okenice, vrata a jiné omezeně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné díly. Může se ale použít i na rozměrově stálé díly, jako jsou okna nebo dveře. Určeno pouze pro vnější použití (malé plochy, jako vnitřní strany oken nebo dveří, se počítají k vnějšímu použití). Není vhodný na dřevo v trvalém kontaktu s půdou nebo vodou.
Vlastnosti	ušlechtilé šedé odstíny vlivem perleťových pigmentů díky použitým pigmentům výtečná ochrana proti UV záření s ochranným impregnačním filmem snadno obnovitelná tenkovrstvá lazura ředitelný vodou nestékavá konzistence
Materiálová báze	Alrylátová disperze
Balení / velikosti nádob	0,75 a 5 l
Barevné odstíny	Nordik, Outback, Toskana, Forest, Island, Tyrol Veškeré barevné odstíny lze libovolně míchat mezi sebou.
Stupeň lesku	Hedvábně matný
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem a vysokými teplotami.
Technická data	■ Hustota: CCa 1 g/cm ³

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Podklad musí být čistý, suchý, nosný, bez uvolňujících se součástí. Vlhkost dřeva nesmí překročit 13% u rozměrově stálých dílů, a 15% u omezeně rozměrově stálých a rozměrově nestálých dílů. Dodržujte pravidla pro konstrukční ochranu dřeva, jsou předpokladem pro dlouhodobou ochranu dřeva nátěrem. Doporučení pro údržbu natřených dřevěných částí“ Dlouhodobé odolnosti vlivům povětrnosti lze dosáhnout pouze pravidelnou a odbornou údržbou.
-----------------------------	--



Úprava podkladového materiálu	Nové dřevěné konstrukční součásti Hladký povrch dřevěných součástí obruste ve směru vláken, důkladně očistěte a odstraňte vystupující látky, obsažené ve dřevě, jako např. pryskyřice a smolníky. Opatřete základním nátěrem Capacryl Holzschutz-Grund. Staré neošetřené dřevo Zašedlý zvětralý povrch dřeva obruste až na zdravé a nosné dřevo a důkladně očistěte. Případné plísňe a řasy dobře omyjte a ošetřete přípravkem Capatox. Opatřete základním nátěrem Capacryl Holzschutz-Grund. Natřené dřevo Nenosné staré nátěry odstraňte úplně až na dřevo. Případné plísňe a řasy dobře omyjte a ošetřete přípravkem Capatox. Opatřete základním nátěrem Capacryl Holzschutz-Grund. Nosné staré nátěry obruste, očistěte opatřete základním nátěrem Capacryl základní nátěr v renovačním odstínu (Palazzo 205 podle vzorníku 3D). Potom naneste dva nátěry Capadur Greywood v požadovaném odstínu (fládrovací technikou).
Příprava materiálu	Před použitím jej promíchejte.
Postup nanášení	Nátěr nanášejte minimálně 2x neředený na všechny strany součástí štětcem nebo válečkem. Přípravek nelze nanášet nástřikem.
Ředění	Přípravek používejte neředený a nemíchejte ho s jinými produkty.
Spotřeba	70 - 100 ml/m ² na jeden nátěr. Drsnost podkladu a vlhkost dřeva ovlivňuje spotřebu.
Podmínky při zpracování	Minimální nanášené množství 200 g/m ² (specifická hmotnost cca 1 g/ml).
Vysychání / doba vysychání	Nezpracovávejte při teplotě podkladu, materiálu a okolního vzduchu nižší než +8 °C.
	Směrné hodnoty pro 100 ml/m ² , 23 °C, 50 % relativní vlhkosti vzduchu:
	Nátěr je nelepivý na omak za 1,5 hodiny. Druhý nátěr provádějte po zaschnutí minimálně za 4 hodiny. Poté nechte před další úpravou zaschnout minimálně 4 hodiny. Nízké teploty, vysoká vlhkost vzduchu nebo malá výměna vzduchu např. vlivem skladování těsně u sebe prodlužují vysychání.
Čistění náradí	Nářadí čistěte okamžitě po použití vodou.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí Určeno jen k průmyslovému zpracování!
Likvidace	Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 130 g/l VOC.
Technické poradenství	V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 Fax: +420 315 745 080 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Technická informace · vydání: červenec 2019

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Český Caparol s.r.o. • Kozomín, Park D8, 277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou • Tel.: +420 315 745 094 • Fax: +420 315 745 080 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: caparol@caparol.cz