



Capatect Acryl Fassadenputz W

Omítka na bázi akrylátové pryskyřice, připravená k použití, s ochranou proti usazování plísní a řas.

Popis výrobku	
Oblast použití	Strukturovaná omítka na bázi organických pryskyřic, odolná vůči povětrnostním vlivům. Matná, rozpustná ve vodě, hydrofobní, vysoce prodyšná, snadno se zpracovává. Ekologicky šetrná, bez zápachu. Doporučuje se používat jako finální vrstva na tepelně izolační systémy, beton, minerální těsnicí materiály a staré disperzní nátěry.
Vlastnosti	- odolná vůči povětrnostním vlivům - snadno se nanáší a vytváří strukturu - ekologická, na vodní bázi - hydrofobní - odolná vůči vzniku trhlin - prodyšná pro vodní páry - odolná vůči alkalickým látkám, nezmýdelňuje - zvýšená odolnost proti plísním a řasám
Materiálová báze	Disperze na bázi akrylátové pryskyřice, pigmentů, minerálních plniv, aditiv a vody.
Balení	Vědro 25 kg.
Odstín	Přírodní bílá. Lze tónovat v široké škále odstínů pomocí tónovacích strojů. POZNÁMKA: barvy se součinitelem odrazu světla < 20 nejsou určené pro kontaktní tepelně izolační systémy. Vzhledem k přítomnosti přírodních surovin se mohou vyskytnout malé rozdíly v odstínech. Nejedná se však o vadu výrobku. Z tohoto důvodu by měly být na ucelených plochách použity pouze materiály se stejným číslem šarže. Materiály s různými čísly šarží je třeba před zahájením práce smíchat.
Lesk	Matný.
Skladování	Uchovávejte v těsně uzavřených nádobách na chladném místě chráněném před přímým slunečním světlem v teplotě od +5 °C do +35 °C. Minimální trvanlivost v neporušeném balení: 24 měsíců od data výroby.
Zpracování	
Vhodné podklady	- minerální povrchy, staré nátěry - nenatřený beton - minerální omítka, tmel - zahlazený sádrový tmel - matné emulzní barvy - tepelně izolační systém
Příprava podkladu	Podkladové plochy by měly být rovné, odolné, čisté, suché a nosné. Je třeba odstranit veškerá znečištění, látky snižující přilnavost (například odbedňovací oleje, zbytky malty a jiných materiálů) a odlupující se vrstvy barvy. Povrchy s vysokou nasákavostí a povrchy

	znečištěné prachem je třeba pečlivě očistit a ošetřit penetračním nátěrem podle druhu a stavu podkladu. Pro vytvoření homogenního vzhledu a zlepšení přilnavosti mezi podkladem a dekorativní omítkou se doporučuje užití pigmentovaného základního nátěru Capatect Putzgrund 605. V případě nanášení tónované omítky by měl mít základní nátěr podobný odstín. Nové minerální omítky nechte alespoň 2 – 4 týdny vyzrát. Opravovaná místa by měla být před započítím práce dostatečně suchá a zatvrdlá.
Příprava materiálu	Obsah vědra je nutné pečlivě rozmíchat pomaluběžným míchadlem. Pokud je nutné upravit hustotu, v případě manuální aplikace přidejte max. 1 % vody a v případě strojní aplikace max. 2 % vody.
Nanášení materiálu	Omítku naneste na povrch nerezovým hladítkem nebo vhodným strojním zařízením. Tloušťka vrstvy by měla odpovídat velikosti zrna omítky. Omítku stáhněte na velikost zrna. Vytvořte strukturu plastovým nebo polyuretanovým hladítkem. Při nanášení omítky je důležité nasadit dostatek pracovníků, aby omítky nezačala zasychat a předešlo se chybám v napojení. Vlivem použití přírodních plniv může dojít k nepatrnému kolísání barevného tónu. Proto by na souvislých plochách měl být použit materiál z jedné šarže, nebo by se měly materiály z různých šarží předem smíchat. Během práce je nutné používat pouze čisté nástroje.
Skladba nátěru	Před nanesením omítky je třeba podklad natřít základním nátěrem Capatect Putzgrund 605 tónovaným tak, aby odpovídal přibližně barvě omítky.
Spotřeba	Capatect Acryl Fassadenputz K15 cca 2,5 kg / m² Capatect Acryl Fassadenputz K20 cca 3,0 kg / m² Capatect Acryl Fassadenputz R20 cca 2,6 kg / m² Jedná se o orientační hodnoty bz záruky. Přesnou spotřebu určete na zkušební ploše.
Podmínky zpracování	Během přípravy, nanášení a vysychání by měla teplota podkladu a okolní teplota být mezi + 5 °C a + 30 °C. S přípravkem je zakázáno pracovat na přímém slunečním světle, za silného větru a v případě vystavení srážkám.
Doba schnutí	Při teplotě +20 °C a vlhkosti vzduchu 65 % omítky na povrchu zaschnou za 24 hodin. Za 2-3 dny omítky zcela vyschnou a je schopná zatížení. V případě nižších teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí úměrně zvyšuje. Během chladných období a v případě zvýšené vlhkosti vzduchu je nutné vzít v potaz prodlouženou dobu schnutí. Během schnutí by mělo lešení být zakryto plachtou či speciální sítí kvůli ochraně před deštěm.
Čištění nářadí	Nářadí ihned po použití omyjte vodou.
Upozornění	Akrylátová omítky Capatect Acryl Fassadenputz není určena pro vodorovné povrchy vystavené působení vody. Je nutné pečlivě zakrýt sousední plochy, obzvláště potom sklo, keramiku, lakované povrchy, cihly, přírodní kámen, kov, stejně jako neupravené či modře mořené dřevo. Skvrny od omítky je nutné okamžitě opláchnout vodou.
Instrukce	
Bezpečnostní upozornění	Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, 2-n-oktyl-4-isothiazolin-3-on a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Likvidace	K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Tekuté zbytky materiálu likvidujte jako Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 – kód odpadu 08 01 12.
Technické poradenství	V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.
Servisní středisko	tel. 387 203 402 fax 387 203 422 e-mail: cbudejovice@caparol.cz

Technická informace - vydání: září 2018

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.