



Carbosol Grund

Základní nátěrová hmota. Neobsahuje rozpouštědla. Je téměř bez zápachu

Popis výrobku

Oblast použití	Speciální základní nátěrová hmota pro vodoodpudivou úpravu a vyrovnání nasákavosti rozdílně nebo silně nasákavých ploch v interiéru a exteriéru. Je určena pro fasádní výrobky CarboSol a jiné silikonové výrobky.
Materiálová báze	Silikonakrylová báze
Balení	12 kg
Odstín	Mléčně modrá Po vyschnutí je bezbarvá.
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem. Trvanlivost v originálním balení minimálně 12 měsíců od data výroby.

Zpracování

Vhodné podklady	Veškeré běžné povrchy fasád i stěn interiéru.
Aplikace mimo program Caparol Clean Concept	Na normálně nasákavé podklady se výrobek používá neředěný. Na silně nasákavé plochy naneste neředěný CarboSol Grund 1x až do nasycení podkladu. Lze aplikovat stříkáním, štětcem Airless: úhel 20° - 50° tryska 0,015" tlak 60 bar
Ředění	CarboSol neředíte!
Podmínky zpracování	Minimální teplota při zpracování: Teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování a vysychání: Zpracovávejte při teplotě vyšší než +5° C. Neaplikujte materiál na přímém slunci, při dešti nebo silném větru. Neaplikujte při nebezpečí nočních mrazíků.
Spotřeba	Cca 0,1 – 0,15 kg/m ² dle nasákavosti podkladu. Přesnou spotřebu je třeba vyzkoušet na zkušební ploše.
Doba schnutí	Při +20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti je nátěr na povrchu suchý po 6 – 8 hodinách a lze jej přetírat. Při nízké teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlužuje.
Čištění nářadí	Nářadí ihned po použití očistěte vodou.
Upozornění	Okolí natíraných ploch, zvláště sklo, keramiku, přírodní kámen a kovové součásti pečlivě zakryjte. Nehodí se na nátěr lakovaných ploch, PVC a dřeva.



Pro uznání garance v rámci programu Caparol Clean Concept je nutno dodržet následující podmínky.

Nátěr fasád napadených řasami a plísněmi: Řasy a plísně odstraňte mechanicky tlakovou vodou za dodržení zákonných předpisů. Očištěnou plochu napustěte přípravkem Capatox a nechte dostatečně vyschnout. Po vyschnutí fasády aplikujte penetrační nátěr neředěným přípravkem CarboSol Grund a následně aplikujte fasádní barvu CarboSol. Používejte vždy nové nářadí, abyste zabránili případné bakteriální kontaminaci z jiných produktů. Zpracovávejte při teplotě vyšší než +5° C pro podklad a okolní vzduch. Při teplotě 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, lze další vrstvu aplikovat cca po 12 hodinách. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu mohou prodloužit dobu schnutí.

Instrukce

Bezpečnostní upozornění	Výrobek není nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona o chemikáliích a nepodléhá proto označovací povinnosti. Dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě. Nevylévejte do kanalizace. Určeno pro průmyslové zpracování.
Likvidace	Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Spalovna zvláštních odpadů nebo sběrný zvláštních odpadů. Nevyhazujte do domovního odpadu. Zamezte úniku do kanalizace, povrchových vod a do půdy.
Prohlášení o obsažených látkách	Carbosol Grund obsahuje směs 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Obsah VOC	Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/h): 30 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC.
Technické poradenství	V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.
Servisní středisko	Tel.: +420 315 745 094 Fax: +420 315 745 080 E-mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Technická informace vydáno: duben 2019

Tato technická informace byla vypracována na základě nejnovějších technických poznatků a našich zkušeností. Avšak vzhledem k různorodosti podkladů a konkrétních podmínek není zákazník či uživatel zbaven povinnosti na svou odpovědnost odborně zjistit, zda se naše výrobky hodí pro jeho konkrétní podmínky. Po vydání nové verze ztrácí tento dokument svou platnost.